



tesa® 4651 Professional



Tuote Tiedot

Premium Akryylipäällysteinen Kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4651 on vahva ja laadukas akryylipäällysteinen kangasteippi. Teipin mesh-tiheys on 145 ja se koostuu viskoosikangaasta sekä luonnonkumiilmasta Kangasteippi on mukautuvaa ja sillä on erinomainen kulutuskestävyys, korkea vetolujuus sekä erittäin hyvä tarttuvuus erilaisille, jopa karkeille pinnoille. Teipin hyvän tarttuvuuden sekä nopean kiinnittymisen ansiosta, teippi saavuttaa luotettavan pidon nopeasti asennuksen jälkeen. Teippi on käsin katkaistavissa, ja siihen voidaan repiä tarkat ja suorat reunat pituussuunnassa ja vaakasuunnassa. tesa® 4651 kestää poikkeuksellisen hyvin kulutusta ja vettä sekä jopa 130 °C:n kuumuutta lyhytaikaisessa altistuksessa, minkä jälkeen se irtoaa jälkiä jättämättä. Vahva kangasteippi tesa® 4651 sopii monenlaisiin käyttökohteisiin eri toimialoilla. Musta ja sininen teippi ovat saatavana myös irrokepaperilla varustettuna suurella rullalla (tesa® 4651 PV9).

Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- Suojaamiseen hiekkapuhalluksen, pinnoittamisen, ruiskumaalauksen jne. aikana
- Esim. kuljetettavien putkien tai profiilien niputtamiseen ja vahvistamiseen
- Merkitsemiseen, värikoodaukseen ja johtojen, johtimien jne. merkintään
- Putkiliitosten, purkkien ja putkiloiden pysyvään tiivistämiseen
- Johtimien kiinnittämiseen ja eristämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäineen materiaali	Akryylipinnoitettu kangas	• Kokonaispaksuus	310 µm
• Liimatyyppe	luonnonkumi paperi	• Suojamateriaalin paksuus	76 µm
• Suojamateriaalityyppe		• Suojamateriaalin väri	keltainen
• Biopohjainen (painon mukaan)	68 %		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04651>



tesa[®] 4651 Professional

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------------|---|-------------------------------|
| • Murtovenymä | 13 % | • Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen) | 130 °C |
| • Vetolujuus | 100 N/cm | • Suorat repäisyreunat | erittäin hyvä |
| • Hand tearability | erittäin hyvä | • Tiheys | 145 threads/inch ² |
| • Helppo kirjoittaa päälle | kyllä | • Water resistance | hyvä |
| • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.3 N/cm |
|-------------|----------|

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04651>