



tesa® 4976

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen PU-vaah toteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4976 on kaksipuolinen teippi, jossa on mukautuva musta avosoluinen PU-vaaho ja akryyliiima.

tesa® 4976 -teipin ominaisuuksia:

- Suunnittelutoleranssien kompensoimiseen
- Materiaalien erilaisten lämpölaajanemisten tasaamiseen
- Iskuvaimennukseen ja tiivistämiseen
- Hyvä lyhytaikainen lämmönkesto

Käyttökohteet

- Peilien, koriste profiilien ja kylttien kiinnittämiseen
- Kaapelikourujen asentamiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PU-vaaho	• Väri	musta
• Liimatyyp pi	tarttuva akryyli	• Suojamateriaalin paino	80 g/m ²
• Suojamateriaalityyp pi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	70 µm
• Kokonaispaksuus	540 µm		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	250 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C
• Vetolujuus	6.66 N/cm	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	23°C	
• Kemikalien kestävyys	kohtalainen	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
		40°C	



tesa® 4976

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	7 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm	• PP (alku)	3.7 N/cm
• Alumiiniin (alku)	5 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	7.4 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	9 N/cm	• PS (alku)	5 N/cm
• PC (alku)	8 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm	• PVC (alku)	5.5 N/cm
• PE (alku)	4.1 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	4.3 N/cm	• teräkseen (alku)	10 N/cm
• PET (alku)	5.5 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm

Lisätiedot

Tarttuvuus:

- Heti: vaahto palstautuu teräksellä, alumiinilla, tai ABS-, PC-, PS-, PET- tai PVC-muovilla

- 14 päivän kuluttua: vaahto palstautuu teräksellä, alumiinilla, tai ABS-, PC-, PS-, PET- tai PVC-muovilla

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04976>