



tesa® 62934

Tuote Tiedot



800 µm Kaksipuolinen PE-vaahroteippi

Tuotteen kuvaus

TESA® 62934 on kaksipuolinen PE-vaahroteippi rakenteellisiin käyttökohteisiin. Teipissä on selkämateriaalina hyvin mukautuva umpisolulinen PE-vahto, liimana tarttuva akryyliiima. Vaahroteippi tarttuu hyvin pinnoille, joissa on voimakas pintastruktuuri. Teippi saavuttaa nopeasti lopullisen tarttuvuuden. tesa® 62934 kestää kosteutta, kemikaaleja, pehmentimiä ja UV-säteilyä. tesa® 62934 on monipuolinen teippi, joka tarttuu nopeasti moniin eri materiaaleihin myös pienellä kiinnityspaineella. Kaksipuolinen vaahroteippi ulkokäyttöön sopiva veden, ikääntymisen ja UV-säteilyn kestävä. Akryylivahto vaimentaa hyvin kylmäiskuja, tasoittaa materiaalien erilaisia lämpölaajenemisia ja kiinnittää voimakkaasti. Mukautuvan vaahdon ansiosta tesa® 62934 tarttuu vahvasti myös epäsäännöllisiin tai karkeisiin pintoihin.

Käyttökohteet

- tesa® 62934 -teippi soveltuu vaativiin pitkäaikaisiin rakenteellisiin käyttökohteisiin, esim.:
- Ikkunalistoihin
- Ikkunaristikoihin
- Pöly- ja kosteustiivisteisiin
- Ovien koriste-elementeille
- tesa® 62934 -teippiä on saatavana erilaisilla irrokepapereilla

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vahto | • Kokonaispaksuus | 800 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | musta/valkoinen |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 250 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Vetolujuus | 8 N/cm | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | hyvä | 23°C | |
| | | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| | | 40°C | |



tesa® 62934

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	17 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm	• PP (alku)	2.8 N/cm
• Alumiiniin (alku)	17 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	5.5 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm	• PS (alku)	15 N/cm
• PC (alku)	15 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm	• PVC (alku)	17 N/cm
• PE (alku)	2.7 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	2.8 N/cm	• teräkseen (alku)	17 N/cm
• PET (alku)	12.5 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	17 N/cm

Lisätiedot

Suojamateriaalivaihtoehdot:

PV0: ruskea silikonipaperi (71 µm)

PV14: valkoinen PE-pinnoitettu paperi (120 µm)

PV10: punainen MOPP (120 µm)

PV15: sininen PE (100 µm)

Saksalainen TÜV Rheinland on testannut tesa® 62934 -teipin. Tulosten mukaan sen kiinnittyminen pitkällä aikavälillä täyttää IEC 61215 / 61646 -ilmastovaatimukset, ja se kestää lämpötilaa 85 °C. TÜV:n raportti nro 21209595.

Tarttuvuus:

- Heti: vaahto palstautuu teräksellä, alumiinilla, tai ABS-, PC-, PS-, PET- tai PVC-muovilla

- 14 päivän kuluttua: vaahto palstautuu teräksellä, alumiinilla, tai ABS-, PC-, PS-, PET- tai PVC-muovilla

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämyksemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=62934>