



# tesa® 4959

## Tuote Tiedot



## Kaksipuolinen Kuituteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4959 on kaksipuolinen teippi, jossa on now-woven-selkäaineen sekä glassiini-irrokepaperi Teippi on päällystetty hyvin tarttuvalla akryyliiimalla, ja sillä on hyvä leikkauslujuus. Teippiä käytetään yleisesti erilaisiin asennus- ja jatkamistehtäviin eri käyttökohteissa. tesa® 4959 -teippi kestää UV-säteilyä, kosteutta, kemikaaleja ja vanhenemista sekä monia pehmentimiä. Teippi kestää lyhyen altistuksen jopa 200 °C:n kuumuudelle ja pitkäaikaisesti 80 °C:n lämpötilaa. Asennusteipissä on erittäin joustava selkäaine, ja sillä on erittäin hyvä alkutarttuvuus ja tasapainoinen leikkauslujuuden ja tartuntavoiman suhde. tesa® 4959 on erittäin hyvin vanhenemista kestävä ja suunniteltu erityisesti joustavien materiaalien kiinnittämiseen. Teippiä on saatavilla eripaksuisilla irrokepapereilla.

### Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Käyttökohteet

- tesa® 4959 sopii erilaisiin asennuksen ja jatkamisen käyttökohteisiin
- Kaksipuolista teippiä käytetään kilpien, suojusten ja nimikilpien asentamiseen
- Teipillä asennetaan ovien sisustuksia autoteollisuudessa
- tesa® 4959 kiinnittää muovipussit, lähetuspussit, julisteet ja yhdistää paperit jne.
- Teipillä voidaan jatkaa paperia ja rainaa

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                  |                            |              |
|--------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| • Selkäaineen materiaali | kuitu            | • Väri                     | läpikuultava |
| • Liimatyyppi            | tarttuva akryyli | • Suojamateriaalin paksuus | 71 µm        |
| • Suojamateriaalityppi   | paperi           | • Suojamateriaalin väri    | ruskea       |
| • Kokonaispaksuus        | 100 µm           |                            |              |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04959>



# tesa® 4959

## Tuote Tiedot

### Ominaisuudet

- |                           |               |                                  |             |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| • Murtovenymä             | 2 %           | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys  | 200 °C      |
| • Vetolujuus              | 8 N/cm        | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys  | 80 °C       |
| • Alkutarttuvuus          | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä        |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | 23°C        |
| • Kemikalien kestävyys    | hyvä          | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | kohtalainen |
| • Kosteudenkesto          | erittäin hyvä | • Temperature resistance min.    | -40 °C      |

### Tarttuvuus

- |                                 |          |                                |          |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • ABS (alku)                    | 7.5 N/cm | • PET (14 pv:n kuluttua)       | 7.5 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua)        | 9 N/cm   | • PP (alku)                    | 5.5 N/cm |
| • Alumiiniin (alku)             | 7.5 N/cm | • PP (14 pv:n kuluttua)        | 6.5 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 8 N/cm   | • PS (alku)                    | 8.5 N/cm |
| • PC (alku)                     | 9.5 N/cm | • PS (14 pv:n kuluttua)        | 9 N/cm   |
| • PC (14 pv:n kuluttua)         | 14 N/cm  | • PVC (alku)                   | 6.5 N/cm |
| • PE (alku)                     | 4 N/cm   | • PVC (14 pv:n kuluttua)       | 14 N/cm  |
| • PE (14 pv:n kuluttua)         | 4.5 N/cm | • teräkseen (alku)             | 8 N/cm   |
| • PET (alku)                    | 7 N/cm   | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 8.5 N/cm |

### Lisätiedot

Taustavaihtehtodot:

PV0: ruskea ja valkoinen silikonipaperi (71 µm)

PV6: punainen MOPP-kalvo (80 µm)

### Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämyksemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04959>