



tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift



Tuote Tiedot

Kaksipuolinen kalvotippi ylileveällä suojamateriaalilla

Tuotteen kuvaus

tesa® 6965 koostuu läpinäkyvästä PET-kalvosta ja hyvän tarttuvuuden sekä erinomaisen sivuttaisvetolujuuden omaavasta liimasta. Se kestää pehmittimiä erittäin hyvin ja kiinnittyy tiukasti myös korkeissa lämpötiloissa.

Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- ABS-muoviosien kiinnittämiseen autoteollisuudessa
- Kumi- tai EPDM-profilien kiinnittämiseen
- Koristeprofilien kiinnittämiseen kalusteteollisuudessa
- Pahvilaatikoiden suljentaan

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kalvo | • Kokonaispaksuus | 205 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | läpinäkyvä |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 50 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C |
| • Vetolujuus | 20 N/cm | • Pehmittimien kesto | hyvä |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 100 °C |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | erittäin hyvä |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | 23°C | |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | erittäin hyvä |
| | | 40°C | |
| | | • Temperature resistance min. | -40 °C |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=06965>



tesa[®] 6965 - Team 4965 Fingerlift

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

| | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| • ABS (alku) | 10.3 N/cm | • PET (14 pv:n kuluttua) | 9.5 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 12 N/cm | • PP (alku) | 6.8 N/cm |
| • Alumiiniin (alku) | 9.2 N/cm | • PP (14 pv:n kuluttua) | 7.9 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 10.6 N/cm | • PS (alku) | 10.6 N/cm |
| • PC (alku) | 12.6 N/cm | • PS (14 pv:n kuluttua) | 12 N/cm |
| • PC (14 pv:n kuluttua) | 14 N/cm | • PVC (alku) | 8.7 N/cm |
| • PE (alku) | 5.8 N/cm | • PVC (14 pv:n kuluttua) | 13 N/cm |
| • PE (14 pv:n kuluttua) | 6.9 N/cm | • teräkseen (alku) | 11.5 N/cm |
| • PET (alku) | 9.2 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 11.8 N/cm |

Lisätiedot

Taustavaihtehtodot:

PV0: ruskea silikonipaperi (71 µm)

PV8: MOPP-kitkatausta (80 µm)

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=06965>