



tesa® 4917

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen Kalvopohjainen Teippi, erilainen tarttuvuus teipin eri puolilla

Tuotteen kuvaus

Kaksipuolinen tesa® 4917 koostuu läpinäkyvästä PP-kalvosta jonka kummallakin puolella on erilainen tarttuvuus. Akryyliimalla on erittäin hyvä tarttuvuus erilaisiin pintoihin. PP-selkäaine tekee teipistä kevyen ja mahdollistaa ympäristöystävällisen hävittämisen. Tuotetta voidaan helposti leikata tavallisten pussikoneiden kuormalankalaitteilla. Läpinäkyvä teippi kestää kosteutta, kemikaaleja, UV-säteilyä ja ikääntymistä. Teippi kestää lyhyttä altistusta jopa 120 °C:lle ja pidempään korkeintaan 80 °C:n kuumuutta. tesa® 4917 sopii muovipussien irrotettavaan ja väliaikaiseen sulkemiseen sekä tuotannonaikaiseen tukeen yhdistelmätuotteiden valmistuksessa. tesa® 4917 -teippiä on saatavana myös leveämmällä fingerlift-irrokemateriaalilla nopeaa irrotusta varten.

Käyttökohteet

- tesa® 4917 -teippiä käytetään väliaikaiseen kiinnitykseen erilaisissa käyttökohteissa
- Läpinäkyvää teippiä voidaan käyttää uudelleen avattavana sulkujärjestelmänä kalvopusseissa
- tesa® 4917 -teippi sopii irrotettavien symbolien tai profiilien kiinnittämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| • Selkäaineen materiaali | PP-kalvo | • Väri | läpinäkyvä |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Suojamateriaalin paksuus | 80 µm |
| • Suojamateriaalityyppi | MOPP | • Suojamateriaalin väri | red |
| • Kokonaispaksuus | 90 µm | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| • Murtovenymä | 150 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 120 °C |
| • Alkutarttuvuus | hyvä | • Pehmittimien kesto | kohtalainen |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Kemikalien kestävyys | hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| • Kosteudenkesto | erittäin hyvä | 23°C | |
| | | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | hyvä |
| | | 40°C | |



tesa® 4917

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	6.9 N/cm	• PET (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	4.7 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	10.1 N/cm	• PET (suojamat. puoli alku)	3.1 N/cm
• ABS (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	6 N/cm	• PP (alku)	6.4 N/cm
• ABS (suojamat. puoli alku)	4.2 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	6.9 N/cm
• Alumiiniin (alku)	7.7 N/cm	• PP (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	2.6 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	10.2 N/cm	• PP (suojamat. puoli alku)	2.7 N/cm
• Alumiiniin (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	4.7 N/cm	• PS (alku)	7.9 N/cm
• Alumiiniin (suojamat. puoli alku)	3.5 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	10 N/cm
• PC (alku)	9 N/cm	• PS (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	5.6 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	11 N/cm	• PS (suojamat. puoli alku)	3.8 N/cm
• PC (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	6.8 N/cm	• PVC (alku)	6.5 N/cm
• PC (suojamat. puoli alku)	4 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	11 N/cm
• PE (alku)	3.9 N/cm	• PVC (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	7 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	4.1 N/cm	• PVC (suojamat. puoli alku)	4 N/cm
• PE (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	2.3 N/cm	• teräkseen (alku)	8.2 N/cm
• PE (suojamat. puoli alku)	1.6 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	11.4 N/cm
• PET (alku)	6.6 N/cm	• teräkseen (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	5.1 N/cm
• PET (14 pv:n kuluttua)	9.3 N/cm	• teräkseen (suojamat. puoli alku)	4.5 N/cm



tesa[®] 4917

Tuote Tiedot

Lisätiedot

tesa[®] 4917 on saatavana myös varustettuna ylileveällä suojakalvolla suojakalvon irrottamisen helpottamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04917>