



tesa® 4900

Tuote Tiedot



Pelkkä liima-aines, akryyli

Tuotteen kuvaus

tesa® 4900 sisältää läpinäkyvää puhdasta akryylliliimaa. Se kestää ikääntymistä ja tarttuu tiukasti heti kiinnitettäessä. Lisäksi tesa® 4900 kestää korkeita lämpötiloja.

Ominaisuudet

- The adhesive is transparent, ageing resistant and has a high initial tack.
- tesa® 4900 also withstands elevated temperatures.

Hakemus

- Paperi- ja kalvoratojen lentävään liitokseen
- Myyntitelineiden ja julisteiden kiinnittämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole | • Suojamateriaalin paino | 80 g/m ² |
| • Liimatyyppe | akryyli | • Suojamateriaalin paksuus | 71 µm |
| • Suojamateriaalityyppe | silikonipaperi | • Suojamateriaalin väri | ruskea |
| • Kokonaispaksuus | 50 µm | | |

Ominaisuudet

| | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| • Alkutarttuvuus | erittäin hyvä | • Pehmittimien kesto | kohtalainen |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Kemikalien kestävyys | erittäin hyvä | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | kohtalainen |
| • Kosteudenkesto | hyvä | 23°C | |
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 200 °C | • Staattinen sivuttaisvetolujuus | kohtalainen |
| | | 40°C | |



tesa[®] 4900

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

| | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • ABS (alku) | 2.9 N/cm | • PET (14 pv:n kuluttua) | 3.7 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 4.6 N/cm | • PP (alku) | 1.3 N/cm |
| • Alumiiniin (alku) | 2.7 N/cm | • PP (14 pv:n kuluttua) | 2.6 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 3.1 N/cm | • PS (alku) | 3.1 N/cm |
| • PC (alku) | 3.1 N/cm | • PS (14 pv:n kuluttua) | 3.8 N/cm |
| • PC (14 pv:n kuluttua) | 5 N/cm | • PVC (alku) | 2.7 N/cm |
| • PE (alku) | 0.8 N/cm | • PVC (14 pv:n kuluttua) | 5.6 N/cm |
| • PE (14 pv:n kuluttua) | 1 N/cm | • teräkseen (alku) | 3.4 N/cm |
| • PET (alku) | 2.4 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 3.8 N/cm |

Lisätiedot

Tätä teippiä voidaan kiinnittää käsin ja tesa[®] 6013-katkojan avulla.

tesa[®] 4900 on saatavana myös rullattuna toisin päin (suojapaperi sisällä).

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04900>