




# tesa® 58395

## Tuote Tiedot



tesa® 58395 250 µm:n lämpöä johtava teippi

## Tuotteen kuvaus

tesa® 58395 on 250 µm:n lämpöä johtava teippi.

## Ominaisuudet

- Johtaa lämpöä jossain määrin johtavien täyteaineidensa ansiosta, kun sitä käytetään lämmönlähteen ja lämpönielun välissä lämmön siirtämiseksi.
- Erittäin hyvät kiinnitysominaisuudet polaaraisella pinnalla.

## Käyttökohteet

Käytetään lämmönlähteen ja lämpönielun välillä lämmön siirtämiseksi.

- Akkumoduulin jäähdytyslevyn kiinnitys
- Tehoelektroniikkayksikkö
- FPC ja PCB

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |         |                         |           |
|--------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole  | • Väri                  | valkoinen |
| • Liimatyyppi            | akryyli | • Suojamateriaalin väri | valkoinen |

## Tuotevalikoima

- |                               |                    |                           |           |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|
| • Saatavilla olevat muodot    | Log roll, A4 Sheet | • Saatavilla olevat värit | valkoinen |
| • Saatavilla olevat paksuudet | 250                |                           |           |

## Ominaisuudet

- |                                 |        |                                    |                        |
|---------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------|
| • Breakdown voltage             | 4 KV   | • Temperature resistance (-40°C)   | erittäin hyvä          |
| • Flame retardancy              | V2     | • Temperature resistance (125°C)   | erittäin hyvä          |
| • Hardness - Shore 00           | 70 STK | • Thermal conductivity z-direction | 0.6 W/mK               |
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 150 °C | • Tiheys                           | 1.73 g/cm <sup>3</sup> |
| • Suojamateriaalin irtoavuus    | helppo |                                    |                        |

## Tarttuvuus

- |                    |          |                                       |          |
|--------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • teräkseen (alku) | 2.5 N/cm | • Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°) | 2.5 N/cm |
|--------------------|----------|---------------------------------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58395>



# tesa® 58395

## Tuote Tiedot

### Varastointiolosuhteet

#### Varastointiolosuhteet

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

### Lisätiedot

Tässä esitetyt arvot ovat ainoastaan edustavia tai tyypillisiä, eikä niitä pidä käyttää määrittelytarkoituksiin.

### Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=58395>