



# tesa® 75013 low VOC



## Tuote Tiedot

130 µm PET-verkolla Vahvistettu Tarttuva Akryyliimakerros Autoverhoilun Asennukseen

## Tuotteen kuvaus

tesa® 75013 on mukautuva, läpinäkyvä akryyliimakerros, joka on vahvistettu PET-verkolla. tesa® 75013 -teipin VOC-arvot ovat kauttaaltaan erittäin matalat eikä se sisällä mitään havaittavia kriittisiä aineita. Matalan VOC-arvon teipillä on erinomainen alkutarttuvuus monenlaisille sisäpinnoille, hyvä tarttuvuus ja korkea repäisyjuuus. Teipin akryyliiima on yhteensopiva monenlaisten materiaalien kanssa ja muodostaa luotettavan sidoksen ei-polaarisiin muoveihin, huopaan ja tekstiileihin. Matalan VOC-arvon teippi on erinomaisen vakaata ja mukautuvaa, joten se sopii hyvin muotoiluun ja 3D-kohteisiin. Verkko vahvistaa joustavia materiaaleja ja parantaa muuntamistehokkuutta ja käsiteltävyyttä.

## Käyttökohteet

- tesa® 75013 -teippiä käytetään asennukseen ja laminointiin eri käyttökohteissa
- Kevyiden verhoilumateriaalien asennus (muovit, LSE-pinnat), lattian asennus
- FPC-levyjen asennus (joustavat piirilevyt)
- Eristemateriaalien laminointi, NVH-laminointi (ääni, värinä ja karkeus) ja BSR-esto (resonointi, kitinä ja helinä)
- Koristekankaiden laminointi, LVI-tiivistysvaahtojen laminointi
- tesa® 75013 -teippi on yleisesti verhoilukäytössä autoteollisuudessa

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |                  |                         |                 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| • Selkäaineen materiaali | ei ole           | • Kokonaispaksuus       | 130 µm          |
| • Liimatyyppi            | tarttuva akryyli | • Väri                  | läpinäkyvä      |
| • Suojamateriaalityyppi  | silikonipaperi   | • Suojamateriaalin väri | brown/blue logo |

## Tuotevalikoima

- Saatavilla olevat paksuudet 75 µm (tesa® 75007), 130 µm (tesa® 75013)

## Ominaisuudet

- Soveltuu stanssukseen kyllä

## Tarttuvuus

- PE (alku) 6.5 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=75013>



# tesa<sup>®</sup> 75013

## low VOC

Tuote Tiedot

Varastointiolosuhteet

**Varastointiolosuhteet**

23°C, 50% RH, varastoituna alkuperäispakkauksessa

### Vastuuvapauslauseke

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=75013>