




tesa® 4615

Tuote Tiedot



Ilmastointiteippi yleiskäyttöön – kierrätysosuus 31 %

Tuotteen kuvaus

tesa®4615 PCR -ilmastointiteippi yleiskäyttöön on nyt kestävämpi kuin koskaan aiemmin, sillä se sisältää kierrätysmateriaalia ja tunnettua liuotinvapaata synteettistä kumiliimaamme. Korkealaatuinen, luotettava ja kestävä teippi on erinomainen valinta kaikkiin tarpeisiin päivittäisissä tehtävissä ja kevyissä käyttökohteissa.

Kestävä Näkökohdat

- 63 % selkäaineesta on kuluttajatuotteista kierrätettyä uusiomuovia.
- 31 % koko tuotteesta on kuluttajatuotteista kierrätettyä uusiomuovia.
- Jokaiseen 50 mm x 50 m -rullaan kuluu 106 grammaa vähemmän ensiömuovia kuluttajatuotteista kierrätetyn uusiomuovin ansiosta.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Kiinnittyy välittömästi ja tukevasti erilaisiin materiaaleihin.
- Pehmeä aukirullaus, helppo katkaista käsin
- Vettä hylkivä ja kestävä

Käyttökohteet

Tuotetta käytetään rakennusteollisuudessa erilaisissa olennaisissa käyttökohteissa, esimerkiksi seuraavissa:

- Suojakerrosten, kuten muovikalvojen tai suojakankaiden, tiivistäminen ja paikoillaan pitäminen.
- Johtojen, putkien ja irrallisten esineiden kiinnittäminen ja niputtaminen.
- Myös hieman karkeiden pintojen merkitseminen ja peittäminen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PE-laminoitu kangas	• Kierrätetty	31 %
• Biopohjainen (biohiilipitoisuus)	63 %	• Kokonaispaksuus	175 µm
• Liimatyyppi	synteettinen kumi	• Teipin paksuus	175 µm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa® 4615

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

• Murtovenymä	18 %	• Kosteudenkesto	hyvä
• Vetolujuus	40 N/cm	• Kulutuksen kestävyys	hyvä
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Lowest application temperature	5 °C
• Hand tearability	hyvä	• Tiheys	27 threads/inch ²
• Käyttölämpötila enintään	60 °C	• Water resistance	hyvä

Tarttuvuus

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• teräkseen	7 N/cm
-----------------------	--------	-------------	--------

Sertifikaatit

Kestävyystodistukset

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04615>