




# tesa<sup>®</sup> 4974

## Product Informatie



Dubbelzijdige tape met weefselrug

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4974 bestaat uit een textielrug met een rubber kleefstofsysteem.

tesa<sup>®</sup> 4974 heeft een zeer goede directe hechtkracht.

### Kenmerken

- tesa<sup>®</sup> 4974 has very good initial adhesion.

### Toepassing

tesa<sup>®</sup> 4974 is met name geschikt voor montage op ruwe, vezelachtige oppervlakken

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

• Drager	textiel	• Totale dikte	380 µm
• Type kleefmassa	natuurrubber	• Kleur	wit
• Type voering	crêpepapier	• Kleur voering	wit

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	4 %	• Statische schuifbestendigheid	slecht
• Rekkracht	80 N/cm	• bij 40 graden C	
• Bestand tegen weekmakers	goed	• Temperatuurbestendigheid	110 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	slecht	• korte termijn	
• Hechting	goed	• Temperatuurbestendigheid	30 °C
• Statische schuifbestendigheid	slecht	• lange termijn	
• bij 23 graden C		• Verouderingsbestendigheid (uv)	matig
		• Vochtbestendigheid	matig



# tesa<sup>®</sup> 4974

## Product Informatie

### Hechting aan waarden

• ABS (direct)	4.1 N/cm	• PET (na 14 dagen)	5 N/cm
• ABS (na 14 dagen)	5.6 N/cm	• PP (direct)	3.3 N/cm
• aluminium (direct)	3.9 N/cm	• PP (na 14 dagen)	4.7 N/cm
• aluminium (na 14 dagen)	5.3 N/cm	• PS (direct)	4.3 N/cm
• PC (direct)	4.9 N/cm	• PS (na 14 dagen)	5.9 N/cm
• PC (na 14 dagen)	5.9 N/cm	• PVC (direct)	4 N/cm
• PE (direct)	2.8 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	5.1 N/cm
• PE (na 14 dagen)	3.6 N/cm	• staal (direct)	5 N/cm
• PET (direct)	4.2 N/cm	• staal (na 14 dagen)	6.1 N/cm

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04974>