



tesa[®] 68598

Product Informatie

250 µm dubbelzijdige transparante filmische tape

Kenmerken

- Dikte: 250 µm
- Hoge hechtsterkte
- Hoge weerstand tegen veeleisende omgevingsomstandigheden
- Goede verwerkingsprestaties in conversieprocessen

Toepassing

tesa[®] 68598 wordt gebruikt voor algemene montage- en lamineertoepassingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| • Drager | PET-folie | • Kleur | transparant |
| • Type kleefmassa | gemodificeerd acryl | • Gewicht voering | 80 g/m ² |
| • Type voering | film | • Kleur voering | brown/blue logo |
| • Totale dikte | 250 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---|---------|--|-----------|
| • Rek bij breuk | 50 % | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 200 °C |
| • Rekkracht | 30 N/cm | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 100 °C |
| • Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C | goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
| • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | goed | • Vochtbestendigheid | zeer goed |

Kleefkracht op

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Kleefkracht op PC (direct) | 12.2 N/cm | • Kleefkracht op PE (na 14 dagen) | 6.2 N/cm |
| • Kleefkracht op PC (na 14 dagen) | 13 N/cm | • Kleefkracht op staal (direct) | 12.6 N/cm |
| • Kleefkracht op PE (direct) | 5.7 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 13.8 N/cm |



tesa[®] 68598

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=68598>