



tesa® 66022

Information Produit



Adhésif renforcé en acrylique aqueux avec trame en PET 220 µm pour habitacles automobiles

Description du produit

tesa® 66022 se compose d'une couche adhésive transparente et conformable à base d'acrylique aqueux renforcée d'une trame en PET. tesa® 66022 présente une faible teneur en COV et une absence de substances nocives détectables. Le ruban à faible teneur en COV présente une excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces intérieures, un tack élevé dès l'application et une bonne résistance au pelage. Compatible avec de nombreuses surfaces, le système adhésif en acrylique du ruban garantit une fixation fiable sur les plastiques non polaires, les feutres et les tissus. Adapté aux applications définitives, le ruban de fixation est souvent utilisé dans l'industrie automobile, car il garantit une adhérence fiable pendant toute la durée de vie du véhicule. En raison de son excellente stabilité et de sa conformabilité, il est très approprié pour la conception et les formes 3D. La trame renforce les substrats flexibles pour une manipulation facile et une transformation optimisée.

Application

- *tesa® 66022 est utilisé pour différents types d'applications de fixation et de laminage
- *Fixation de garnitures intérieures légères (plastiques, matériaux à faible énergie de surface),
- *Fixation de circuits imprimés flexibles
- *Laminage de matériaux isolants
- *Laminage pour la prévention des bourdonnements, grincements, cliquetis, bruits, vibrations et secousses
- *Laminage de tissus décoratifs
- *Laminage de mousse pour joints (chauffage, ventilation et climatisation)
- *Laminage de revêtements de sol
- *tesa® 66022 est couramment utilisé pour l'intérieur des véhicules dans l'industrie automobile
- *Le ruban à faible teneur en COV permet une fixation immédiate et sûre des pièces légères, rigides et rugueuses en position verticale et horizontale.
- *tesa® 66022 permet une fixation d'éléments à absorption d'énergie (HIC, absorbeur de chocs...)

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| • Support | aucun | • Couleur | transparent |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | • Couleur du protecteur | brown/blue logo |
| • Type de protecteur | glassine | • Epaisseur du protecteur | 71 µm |

Assortiment de produits

- Formats disponibles 220 µm (tesa® 66022)

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=66022>



tesa[®] 66022

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|----------|------------------------------------|----------|
| • Convient pour les surfaces rugueuses | très bon | • Résistance à la température min. | -40 °C |
| • Faible concentration en VOC (composés organiques volatiles) | très bon | • Tack | très bon |
| • Résistance à la température max. | 200 °C | | |

Adhésion à

- | | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 17 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 14 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 3 jours) | 18 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (après 3 jours) | 16 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) | 19.1 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) | 17.7 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PC (après 3 jours) | 19.4 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) | 12 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 9.2 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 12.3 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) | 16.2 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) | 17.3 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PET (après 3 jours) | 18.1 N/cm | | |

Conditions de stockage

Conditions de stockage

23°C, 50% HR, stocker dans le carton d'origine



tesa[®] 66022

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=66022>