



tesa[®] 4945

Information Produit



Ruban film PET transparent double face de 50 µm

Description produit

tesa[®] 4945 est un ruban adhésif industriel transparent, double face, composé d'un support PET et d'une masse adhésive acrylique tackifiée. Le ruban adhésif double face est utilisé dans différentes industries, et fréquemment pour le collage de badges et d'enseignes en métal ou en plastique ou pour le laminage de mousses. tesa[®] 4945 résiste à de nombreux facteurs environnementaux tels que l'humidité, la lumière UV, et des températures allant jusqu'à 200 °C pendant des périodes limitées. La masse adhésive acrylique tackifiée offre une excellente tenue sur diverses surfaces, un tack élevé et une bonne résistance au cisaillement.

Caractéristiques

- Conforme à la norme UL 969
- Certification relative au contact avec la peau conforme aux normes ISO 10993-5 et ISO 10993-10
- Fixation fiable, souvent aussi sur des surfaces à basse énergie de surface
- Utilisation immédiate juste après l'assemblage
- Faible teneur en COV, mesurée selon l'analyse VDA 278

Application

- tesa[®] 4945 est utilisé dans différentes industries
- Fréquemment utilisé pour la fixation de badges et d'enseignes en métal ou en plastique
- Laminage de mousses

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| • Support | PET | • Couleur | transparent |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur du protecteur | brown/blue logo |
| • Type de protecteur | glassine | • Epaisseur du protecteur | 69 µm |
| • Epaisseur totale | 50 µm | • Poids du protecteur | 80 g/m ² |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04945>



tesa[®] 4945

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|----------|---|--------|
| • Allongement à la rupture | 50 % | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Résistance à la rupture | 20 N/cm | • Résistance aux assouplissants | bon |
| • Faible concentration en VOC (composés organiques volatiles) | oui | • Résistance aux produits chimiques | bon |
| • Résistance à l'humidité | très bon | • Résistance en température à court terme | 200 °C |
| • Résistance au cisaillement statique à 23°C | bon | • Résistance en température long terme | 100 °C |
| • Résistance au cisaillement statique à 40°C | bon | | |

Adhésion à

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 5.3 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours) | 7 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 6.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 3 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) | 5.2 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 4.8 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) | 7.7 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) | 5.4 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) | 6.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours) | 7.1 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) | 8.6 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) | 5.7 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 3.1 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) | 9.4 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) | 3.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 7 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) | 5.3 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 9.6 N/cm |



tesa[®] 4945

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04945>