



tesa[®] 51571

Information Produit



Adhésif double face non tissé

Description produit

tesa[®] 51571 est un adhésif double face avec support non tissé. Il est utilisé pour le montage permanent de matériels en métal et plastique, comme l'aluminium, le polystyrène, le polypropylène et l'ABS. La couche épaisse de la masse adhésive permet un bon collage sur les surfaces inégales et présente un tack élevé.

Caractéristiques

- The very thick layer of adhesive bonds extremely well on uneven surfaces and has a very high initial bond.

Application

tesa[®] 51571 est utilisé pour des applications telles que

- le montage de plaques d'évaporation dans la fabrication de réfrigérateurs

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	non tissé	• Couleur	translucide
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur du protecteur	brun
• Type de protecteur	glassine	• Epaisseur du protecteur	70 µm
• Epaisseur totale	160 µm	• Poids du protecteur	78 g/m ²

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	2 %	• Résistance au cisaillement statique à 23°C	bon
• Résistance à la rupture	9 N/cm	• Résistance au cisaillement statique à 40°C	très bon
• Effet brouillard	très bon	• Résistance au cisaillement statique à 70°C	bon
• Résistance à l'humidité	bon	• Résistance au vieillissement (UV)	moyen
• Résistance à la température à court terme	80 °C	• Tack	très bon
• Résistance à la température à long terme	40 °C		



tesa[®] 51571

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- | | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 11.8 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 9 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) | 13 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) | 12.4 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) | 13.4 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) | 12 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 8 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) | 13 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) | 8.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 12.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) | 10.6 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 13 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 9 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, immédiat) | 12.5 N/cm |

Infos complémentaires

For spools, it is recommended to use tesa[®] dispensers to achieve optimal results.

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51571>