



# tesa® 62935

## Information Produit



Ruban en mousse PE double face de 1 000 µm

### Description produit

tesa® 62935 est un ruban adhésif en mousse PE double face pour les applications de fixation constructive. Il se compose d'une mousse PE de haute qualité offrant une résistance interne élevée et est doté d'une masse adhésive acrylique tackifiée.

Avantages du produit :

- Adhésif polyvalent pour une adhérence immédiate sur de nombreux substrats
- Niveau élevé d'adhérence finale pour des performances de fixation sûres
- Convient parfaitement pour l'extérieur : Résistant aux UV, à l'eau et au vieillissement
- Compense les différences de dilatation thermique de matériaux dissemblables
- Force de fixation instantanée élevée, même avec une faible pression de collage
- Très bonne absorption des chocs à froid

### Application

Les exemples d'applications de fixation comprennent, mais ne sont pas limités aux :

- Rétroviseurs et panneaux en verre coloré
- Écrans de recouvrement décoratifs en aluminium sur les produits bruns
- Poignées de porte des meubles de cuisine
- Pièces en plastique moulé

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |                       |                    |            |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| • Support                | mousse PE             | • Epaisseur totale | 1000 µm    |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur          | noir/blanc |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |   |          |  |       |
|---|----------|--|-------|
| • Allongement à la rupture                  | 345 %    | • Résistance au cisaillement statique à 23°C | bon   |
| • Résistance à la rupture                   | 12 N/cm  | • Résistance au cisaillement statique à 40°C | bon   |
| • Résistance à l'humidité                   | très bon | • Résistance au vieillissement (UV)          | bon   |
| • Résistance à la température à court terme | 80 °C    | • Résistance aux assouplissants              | moyen |
| • Résistance à la température à long terme  | 80 °C    | • Tack                                       | bon   |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=62935>



# tesa<sup>®</sup> 62935

## Information Produit

### Adhésion aux valeurs

- |  |           |   |          |
|--|-----------|---|----------|
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)       | 17 N/cm   | • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)           | 2.8 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) | 17 N/cm   | • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours)     | 6 N/cm   |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)              | 2.7 N/cm  | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)          | 8 N/cm   |
| • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours)        | 3 N/cm    | • Pouvoir adhésif sur PVC ( après 14 jours)   | 17 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)             | 12.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)        | 17 N/cm  |
| • Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours)       | 17 N/cm   | • Pouvoir adhésif sur Acier ( après 14 jours) | 17 N/cm  |

### Infos complémentaires

Variantes de protecteur :

- Glassine brune PVO (71 µm)

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=62935>