



tesa[®] Bodyguard 50535 PV7



Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| • Support | polyolefinic film | • Epaisseur totale | 61 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | • Couleur | white |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Allongement à la rupture | 700 % | • Facile à retirer | yes |
| • Résistance à la rupture | 27 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | very good |
| • Convient aux découpes | yes | | |

Adhésion aux valeurs

- | | | | |
|-----------------------------|----------|--|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.6 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (côté repositionnable) | 0.6 N/cm |
|-----------------------------|----------|--|----------|

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50535>