



tesa® 64620

Termék Információk



Kétoldalas filmszalag

Termékleírás

A tesa® 64620 egy kétoldalas öntapadó szalag, amely egy fehér PP hordozóból és egy szintetikus gumi ragasztómassza-rendszerből (hotmelt) áll.

Jellemzők

- A tesa® 64620-at szilikonozott védőpapír óvja.
- A hotmelt ragasztónak köszönhetően a tesa® 64620 oldószermentes, és kiváló tapadást biztosít.

Alkalmazások

- Padlóburkolás
- Általános célú rögzítőszalag

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| • Hátlap anyaga | PP fólia | • Szín | fehér |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | • Fedőfólia súly | 78 g/m ² |
| • Liner típusa | pergamen | • Fedőfólia színe | barna |
| • Teljes vastagság | 185 µm | • Fedőfólia vastagsága | 70 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 700 % | • Rövid távú hőállóság | 80 °C |
| • Szakítószilárdság | 30 N/cm | • Statikus szakítószilárdság 70°C | közepes |
| • Hosszú távú hőállóság | 40 °C | • Statikus szakítószilárdság: 40° | jó |
| • Öregedésállóság (UV) | gyenge | • Tapadóképeség | nagyon jó |

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 5 N/cm | • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 10 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (14 nap után) | 8 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 9.5 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 8.5 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 14.5 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 12.5 N/cm | • Tapadás acélhoz (fedett oldal, kezdeti) | 10.5 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 7.5 N/cm | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64620>



tesa® 64620

Termék Információk

Kiegészítő információk

Alkalmas lágyítószermentes padlóburkoló anyagokhoz

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=64620>