



tesa® 4434

Termék Információk



Flatback papír hordozójú maszkoló szalag homokfúváshoz, védelemre és erősítésre

Termékleírás

A tesa® 4434 szalag erős, flatback papírból készült hordozóból és természetes gumi ragasztós rendszerből áll. A szalag kiválóan ragad, jó kezdeti tapadású. A szalagnak ezenkívül kiváló a festékcsepp megkötő képessége, jól tapad rá a festék. Ezt az erős, vastag, ellenálló papír hordozót kézi vágáshoz fejlesztettük ki. Kivételes ellenálló képessége miatt a tesa® 4434 főleg műhelyekben, csiszolásnál használható védőanyagként, a cipő-, bőr- és fémmegmunkáló ágazatokban, stencilezésnél asztalra erősített alaplemezként, illetve egyéb védelmi célokra. Ez a szalag stencilezőanyagként is kiválóan alkalmas homokfúvásos alkalmazásoknál.

Jellemzők

- Strong and thick paper backing for very good durability during grinding or sandblasting applications (50 sec./4bar)
- Excellent plottability, paint anchorage and resistance to temperatures up to 100°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

Alkalmazások

*A tesa® 4434 ideális választás karosszériaelemek védelmére professzionális lakkozási munkáknál

*A flatback papír hordozós szalag tökéletes tapadást biztosít a nehezen ragasztható felületeken is, és kiválóan alkalmas felsőrészek erősítésére

*Ezenkívül a tesa® 4434 alkalmas stencilezőanyagként is, például sírkövek és emlékművek homokfúvásához

*A szalag műhelyekben, csiszolásnál védőanyagként használható, illetve alaplemezként vagy más ipari védelmi műveleteknél

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | ívpapír | • Teljes vastagság | 670 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|---------|
| • Szakadási nyúlás | 6 % | • Hand tearability | közepes |
| • Szakítószilárdság | 180 N/cm | • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 100 °C |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.5 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04434>



tesa® 4434

Termék Információk

Kiegészítő információk

A tesa® 4434 stencilezőanyagot sírkövek, műemlékek homokfúvásakor használják; sorozatszámok lefedésére is alkalmas fémből készült vízijárművek rozsdátlanításakor; hidak, gépezetek homokfúvásakor maszkolásra.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04434>