



tesa® 4967

Termék Információk

Kétoldalas extra erős fóliaszalag

Termékleírás

A tesa® 4967 PET hordozót és módosított akril ragasztóanyagot tartalmazó átlátszó, kétoldalas, öntapadó ragasztószalag.

A tesa® 4967 tulajdonságai:

- Rendkívül nagy tartóerő még magas hőmérsékleten is
- Az erős PET hordozónak és a csökkentett ragasztóanyag megfolyásnak köszönhető kitűnő konvertálási teljesítmény
- Kiváló kötőerő még LSE hordozófelületeken is

Alkalmazások

- Lencsék hozzáillesztése mobiltelefonok vázához
- Műanyag ABS alkatrészek felragasztása az autógyártásban
- Dekoratív profilok és öntőminták felragasztása a bútorgyártásban

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PET fólia | • Teljes vastagság | 160 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | átlátszó |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 50 % | • Rövid távú hőállóság | 200 °C |
| • Szakítószilárdság | 20 N/cm | • Statikus szakítószilárdság: 23° | jó |
| • Hosszú távú hőállóság | 100 °C | • Statikus szakítószilárdság: 40° | jó |
| • Lágyítószernek ellenálló | jó | • Tapadóképeség | jó |
| • Nedvességállóság | nagyon jó | • Vegyszerálló | jó |
| • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó | | |



tesa® 4967

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	9.8 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	10.5 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	10.8 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	5.3 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	9.6 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	7 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	12.2 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	10.2 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	11.7 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	11.1 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	13.1 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	8.9 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	5.2 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	11.9 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	5.7 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	12 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	9.3 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	13.4 N/cm

Kiegészítő információk

Védőborítás variációk:

PV0 barna pergamenpapír (71 μ m; 82g/m²)

PV6 piros MOPP-fólia (80 μ m; 72g/m²)

PV7 áttetsző PET-fólia (50 μ m; 72g/m²)

PV16 fehér MOPP-fólia (80 μ m, 72g/m²)

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04967>