



tesa® 51570

Termék Információk



Oboustranná netkaná páska

Termékleírás

tesa® 51570 je oboustranná páska s netkaným nosičem. Používá se pro stálou montáž kovových a plastových materiálů, např. hliníku, polystyrenu, polypropylenu, ABS. Silná vrstva lepidla dobře drží na nerovných površích a má velmi vysokou počáteční vazbu.

Alkalmazások

Běžné montáže

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | nem szótt | • Teljes vastagság | 110 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Hosszú távú hőállóság | 40 °C | • Statikus szakítószilárdság: 23° | jó |
| • Lágyítószernek ellenálló | gyenge | • Statikus szakítószilárdság: 40° | gyenge |
| • Nedvességállóság | jó | • Tapadóképeség | nagyon jó |
| • Öregedésállóság (UV) | közepes | • Vegyszerálló | gyenge |
| • Rövid távú hőállóság | 80 °C | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 5.5 N/cm | • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 9 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (14 nap után) | 7 N/cm | • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 12.5 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 7 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 12 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 12 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 13 N/cm |
| • Tapadás PS-hez (kezdeti) | 8 N/cm | | |



tesa[®] 51570

Termék Információk

Kiegészítő információk

Nedoporučuje se používat tesa[®] 51570 v místech, kde teplota po delší dobu přesahuje 60 °C.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51570>