



tesa® 4576 PV0

Termék Információk

Légáteresztő szalag



Termékleírás

A tesa® 4576 jól alakítható, rugalmas egyoldalas ragasztószalag. Fehér, nem szőtt szövetből és akril ragasztóanyagból áll. A szalag jó gáz- és légáteresztő képessége mind a ragasztós, mind a nem szőtt szövet hordozóanyagon ideális határolómegoldássá teszi bármilyen habosítási folyamatnál. A szalag felragasztva ellenáll a nedvességnek és az öregedésnek. Az akrilragasztó kitűnő ellenálló képességet biztosít a környezeti tényezőkkel, például az UV-sugárzással, ózonnal és akár 160 °C-os hőmérséklettel szemben. A tesa® 4576 szalag könnyen letekeríthető és kézzel eltérhető.

Alkalmazások

*A tesa® 4576 légáteresztő szalagot habosítási folyamatokban, például hűtőszekrények és háztartási gépek gyártásánál is használják

*Ez a habhordozós szalag gépjárműipari alkalmazásokhoz, például műszerfalak gyártásához is használható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | nem szőtt | • Teljes vastagság | 140 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Szalagvastagság | _NULL µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 17 % | • Oldószermentes | igen |
| • Szakítószilárdság | 10 N/cm | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Hand tearability | jó | • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó |
| • Légáteresztés | 6 cm ³ /cm ² xs | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|--------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 2.2 N/cm | • Tapadás PS-hez (kezdeti) | 2 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 0.8 N/cm | • Tapadás acélhoz | 1 N/cm |



tesa[®] 4576 PV0

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04576>