



tesa® 62530

Termék Információk



3000 µm-es kétoldalas polietilén habhordozós szalag

Termékleírás

A tesa® 62530 egy kétoldalas polietilén habhordozós szalag általános alkalmazásokhoz. Nagyon jól alakítható zártcellás polietilén hab hordozóból és tapadós akrilragasztóból áll. Ez a habhordozós szalag nagyon jól ragad erősen strukturált felületekre, valamint erős kezdeti tapadású, és rövid kötési idővel hamar eléri a végleges ragasztóerőt. A tesa® 62530 ellenáll a nedvességnek, vegyszereknek, lágyítószernek és UV-sugárzásnak.

A tesa® 62530 nagyon sokoldalú ragasztó, mely kiváló azonnali tapadást biztosít számos felületen, még kis kötési nyomáson is. Ez a kétoldalas habhordozós szalag tökéletesen alkalmas kültéri használatra, ellenáll a víznek, öregedésnek és UV-sugárzásnak. Az akrilhab nagyon jól tűri az alacsony hőmérsékletet, képes kiegyenlíteni a különböző hőtágulásokat, valamint kiváló kötőerőt biztosít. A hab rugalmassága miatt a tesa® 62530 erősen tapad még szabálytalan vagy durva felületeken is.

Alkalmazások

*A tesa® 62530 szalag nagy igénybevételt jelentő, tartós alkalmazásokhoz használható a gyártás során, például:

*Ablakok szegélyléce

*Ablak álelosztó rácsok

*Por és nedvesség elleni tömítések

*Díszítőelemek ajtókon

*A habhordozós szalag további védőfólia fajtákkal is rendelhető

*A tesa® 62530 szalag különböző vastagságokban rendelhető: 500 µm, 800 µm, 1600 µm, 2000 µm és 3000 µm

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE hab	• Teljes vastagság	3000 µm
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Szín	fekete/fehér

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	160 %	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Szakítószilárdság	13.3 N/cm	• Statikus szakítószilárdság: 40°	jó
• Hosszú távú hőállóság	80 °C	• Tapadóképeség	jó
• Öregedésállóság (UV)	jó	• Vegyszerálló	nagyon jó
• Rövid távú hőállóság	80 °C		

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62530>



tesa® 62530

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	6 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	6 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	6 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	6 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	6 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	6 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	6 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	6 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	6 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	6 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	6 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	6 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	2 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	6 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	2 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	6 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	6 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	6 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62530>