



tesa® 6940 PV3 Fekete Fényes FPA



Termék Információk

Vysokorychlostní zapisování a značení, samolepicí

Termékleírás

tesa® 6940 je dvouvrstvá křehká akrylátová fólie. Zapisování a řezání se provádí laserem v jednom kroku, což umožňuje vytvoření jakékoli variace etiket a formátů za použití pouze jednoho materiálu. Nosič je velmi odolný proti chemickým látkám, abrazi, teplotě a stárnutí. Modifikované akrylátové lepidlo je vhodné i na materiály s nízkým povrchovým napětím.

Tento vysoce výkonný materiál se používá jako bezpečnostní identifikační štítek po celou životnost produktu a také jako nosič dat v sofistikovaném řízení procesů.

Použití vysokorychlostního laseru umožní značně rychlé zapisování.
(černá, červená a modrá: až 4000mm/ sec., žlutá: až 1000mm/sec).

Barva: černá (lesklá), červená, žlutá a modrá

Alkalmazások

- Vysoká rychlost zápisu na vysokorychlostním laserovém přístroji
- Vysoký kontrast a excelentní přesnost zapisování a značení
- Velká odolnost proti vysokým teplotám, abrazi a chemickým látkám
- Bezpečnostní prvky: Manipulace zanechá viditelné stopy
- Nelze odstranit bez poškození štítku
- Flexibilní formátování a tvorba štítků: zapisování a řezání laserem
- Efektivní: nahrazuje řadu již předpřipravených a předem vytištěných štítků
- Just-in-time výroba štítků snižuje nároky na skladování

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------|-------------------|----------------------|
| • Hátlap anyaga | Akril | • Liner típusa | bevonat papír |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Fedőfólia súlya | 120 g/m ² |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
| • Dézsmálásálló | igen | • Nedvességállóság | nagyon jó |
| • Fagyásállóság | -40 °C | • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó |
| • Hosszú távú hőállóság | 120 °C | • Rövid távú hőállóság | 270 °C |
| • Lefejtési erő a fedőfóliáról | 0,5-10 | • Vegyszerálló | nagyon jó |
| • Megfelelő lézer | CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=06940>



tesa® 6940 PV3 Fekete Fényes FPA

Termék Információk

Tárolási feltételek

Tárolási feltételek

23°C, 50% RH, eredeti dobozban tárolva

Kiegészítő információk

Standardní rozměry:

6940 PV6 černá: šířka 100mm a 120mm, návin 200m

6940 PV3 červená, žlutá, modrá: šíře 120mm, návin 300m

Sortiment a technické údaje:

6940 PV6 černá/ lesklá bílá: Lepidlo 35g/m², tloušťka 140µm bez krycího materiálu. Barevné označení: 04

6940 PV3 černá/ matná bílá: Lepidlo 25g/m², tloušťka 95µm bez krycího materiálu. Barevné označení: 04

6940 PV3 červená/ bílá: Lepidlo 25g/m², tloušťka 90µm bez krycího materiálu. Barevné označení: 19, blízko k RAL 3001/
Pantone 1807 C

6940 PV3 žlutá/ černá: Lepidlo 25g/m², tloušťka 105µm bez krycího materiálu. Barevné označení: 17, blízko k RAL 1018/
Pantone Yellow C

6940 PV3 modrá/ bílá: Lepidlo 25g/m², tloušťka 90µm bez krycího materiálu. Barevné označení: 11, blízko k RAL 5002/
Pantone 2736 C

PV6 je silnější a tužší verze fólie, než verze PV3 a v některých případech lepší na manipulaci.

Poznámka: barvy - červená, žlutá a modrá mají omezenou odolnost proti UV. Doporučujeme nejprve otestovat jejich vhodnost na venkovní použití. Případně konzultujte s lokální pobočkou tesa.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=06940>