




tesa® 58351

Termék Információk



A tesa® 58351 egy 73 µm-es, egyoldalas, átlátszó PET-fóliás szalag.

Termékleírás

A fokozott tapadású akril ragasztó nagyon jó hámlási szilárdságot és kiemelkedő taszításgátló tulajdonságot biztosít a terméknek. A 23 µm-es átlátszó PET-fólia hordozó kiváló elektromos szigetelési tulajdonságokkal rendelkezik. A pergamen védőpapír biztosítja, hogy könnyen, ragasztómaradványok nélkül eltávolítható legyen. Megfelel az autóipar szigorú környezetvédelmi és tartóssági követelményeinek.

Alkalmazások

- Elektromos szigetelés taszításgátló tulajdonsággal

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| • Hátlap anyaga | PET | • Teljes vastagság | 73 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Fedőfólia súly | 69 g/m ² |
| • Liner típusa | pergamen | • Fedőfólia színe | fehér/poros logó |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| • Dielektromos átütési feszültség | 6.5 V | • Nedvességállóság | nagyon jó |
|-----------------------------------|-------|--------------------|-----------|

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| • Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) | 4.5 N/cm | • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 6 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 6.3 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 5 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 3.3 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 7.9 N/cm |



tesa[®] 58351

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=58351>