



# tesa® 4661

## Termék Információk



Standard akrilpasztával bevont szövetszalag

### Termékleírás

Standard akrilpasztával bevont szövetszalag

### Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Jellemzők

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

### Alkalmazások

- Vezetékek és kábelek jelölése
- Csövek, profilok stb. kötegelése
- Zajvédelem
- Vezetékkötegelés
- Színkódolás
- Éles élek biztonságossá tétele
- Kartonok, dobozok és tubusok lezárása
- Alkatrészek, szögek, csavarok, kerékpár felnik stb. szalagozása

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

- |                        |                       |                            |        |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga        | Akril bevonatú szövet | • Bioalapú (tömeg szerint) | 60 %   |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi      | • Teljes vastagság         | 300 µm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04661>



# tesa® 4661

## Termék Információk

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	12 %	• Könnyen eltávolítható	igen
• Szakítószilárdság	100 N/cm	• Könnyen rá lehet írni	igen
• Egyenesen téphető szélek	nagyon jó	• Kopásállóság	nagyon jó
• Hand tearability	nagyon jó	• Szemnagyság	145 count per square inch
• Hőmérsékletállóság (30 perc)	140 °C	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C
• Keresztorsózott tekercsek formájában is rendelkezésre áll	igen	• Water resistance	jó

### Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 5.8 N/cm

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04661>