



# tesa® 4662

## 製品案内



## ダクトテープ

## 製品の説明

tesa® 4662はPET / 綿繊維で構成された基材に天然ゴム系粘着剤を塗工したダクトテープです。

- 粗面や汚れ面に対し良好な粘着性があります (煉瓦、木材など)
- 撥水性があります

## 特徴

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa® duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

## 用途

- 空調用パイプやダクトのシール
- 建設用フィルムや保護フィルムの接合
- 様々な用途に使用できる布テープ

## 仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

## 製品の構成

- |       |           |        |          |
|-------|-----------|--------|----------|
| • 基材  | PE・布貼り合わせ | • 総厚   | 230 µm   |
| • 粘着剤 | 天然ゴム      | • テープ厚 | _NULL µm |

## 特性 / 性能

- |          |                              |                          |       |
|----------|------------------------------|--------------------------|-------|
| • 破断伸び   | 18 %                         | • 耐摩耗性                   | 標準    |
| • 引張強度   | 30 N/cm                      | • 耐水性                    | 標準    |
| • カット面平滑 | 優れる                          | • 耐熱性 (30分間の暴露後、アルミから剥離) | 95 °C |
| • メッシュ   | 27 threads/inch <sup>2</sup> | • 耐熱性 (30分)              | 95 °C |
| • 手切れ性   | 優れる                          |                          |       |

## 被着体ごとの粘着強さ

- |           |          |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 4.4 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa® 4662

## 製品案内

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04662>