



tesa® 64624

製品案内



PPフィルム基材両面テープ

製品の説明

tesa®64624はPP基材と合成ゴム系粘着剤で作られた透明両面粘着テープです。トリムやプロファイルへの貼り合わせに適しています。

- ・ 巻き戻しが容易です。
- ・ 切れに強いフィルム基材を使用しています。
- ・ 貼り合わせ後の工程においても、染み出し難い粘着剤を使用しています。
- ・ 高速での剥離でも切れにくい紙ライナーを使用しています。
- ・ タック、保持力、粘着強さのバランスに優れた粘着剤を使用し、室温での貼り合わせ直後でも十分な性能を発揮します。

特徴

- ・ Good unwinding properties
- ・ Low risk of product tearing due to filmic backing
- ・ No adhesive oozing during the transport of the trims
- ・ Paper liner to withstand fast liner removal without tearing
- ・ Well balanced adhesive offers high immediate adhesion and very good shear strength at sufficient tack at room temperature
- ・ Recycling friendly according to the INGEDE method

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

| | | | |
|--------|--------|----------|---------------------|
| ・ 基材 | PPフィルム | ・ 色 | 透明 |
| ・ 粘着剤 | 合成ゴム | ・ ライナーの色 | 茶 |
| ・ ライナー | グラシン | ・ ライナー厚 | 76 µm |
| ・ 総厚 | 175 µm | ・ ライナー重量 | 90 g/m ² |

特性 / 性能

| | | | |
|-------------|---------|---------------|------|
| ・ 破断伸び | 140 % | ・ タック | やや劣る |
| ・ 引張強度 | 45 N/cm | ・ 耐湿性 | 標準 |
| ・ 40°Cせん断強度 | やや劣る | ・ 耐老化性 (UV) | やや劣る |

被着体ごとの粘着強さ

| | | | |
|----------------|---------|------------------|---------|
| ・ PC粘着力 (初期) | 13 N/cm | ・ PVC粘着力 (初期) | 13 N/cm |
| ・ PE粘着力 (初期) | 10 N/cm | ・ スチール粘着力 (初期) | 12 N/cm |
| ・ PP粘着力 (初期) | 8 N/cm | | |



tesa® 64624

製品案内

備考

剥離紙

PV00 - グラシンライナー (茶色)

PV06 - MOPPフィルムライナー (80µm、赤)

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64624>