



tesa® 68585

製品案内

80µm デイファレンシャル両面テープ

製品の説明

tesa 68585は、アクリル系粘着剤と透明PET基材を組み合わせた両面粘着テープです。オープン側とライナー側の粘着力が異なるデイファレンシャルタイプです。

- オープン側とライナー側で粘着力が異なるため、2つの異なる素材の被着体の貼り合わせに適しています。
- 厳しい環境条件下においても、高い適応力を示します。
- 加工性に優れています。

特徴

- Thickness: 80µm
- High adhesion level on the open side, low adhesion level on the covered side
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Very good handling performance in converting processes

用途

- スピーカーメッシュと筐体の固定用。
- 金属、プラスチック製等の銘板固定用。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|---------|------|-------|
| • 基材 | PETフィルム | • 総厚 | 80 µm |
| • 粘着剤 | アクリル系 | • 色 | 透明 |

特性 / 性能

- | | | | |
|-------------|---------|---------------|--------|
| • 破断伸び | 50 % | • 耐湿性 | 非常に優れる |
| • 引張強度 | 20 N/cm | • 耐熱性 (短時間) | 200 °C |
| • 23°Cせん断強度 | 標準 | • 耐熱性 (長時間) | 100 °C |
| • タック | 優れる | • 耐老化性 (UV) | 非常に優れる |



tesa® 68585

製品案内

被着体ごとの粘着強さ

• ABS粘着力 (初期)	7.4 N/cm	• PE粘着力 (カバーサイド、14日後)	3.5 N/cm
• ABS粘着力 (14日後)	9.2 N/cm	• PE粘着力 (カバーサイド、初期)	3.4 N/cm
• ABS粘着力 (カバーサイド、14日後)	6.9 N/cm	• PET粘着力 (初期)	7.2 N/cm
• ABS粘着力 (カバーサイド、初期)	5.6 N/cm	• PET粘着力 (14日後)	7.8 N/cm
• PC粘着力 (初期)	9.1 N/cm	• PET粘着力 (カバーサイド、初期)	5.2 N/cm
• PC粘着力 (14日後)	11 N/cm	• PET粘着力 (カバーサイド、14日後)	5.7 N/cm
• PC粘着力 (カバーサイド、14日後)	8.8 N/cm	• スチール粘着力 (初期)	9.5 N/cm
• PC粘着力 (カバーサイド、初期)	7.2 N/cm	• スチール粘着力 (14日後)	10.8 N/cm
• PE粘着力 (初期)	4.2 N/cm	• スチール粘着力 (カバーサイド、14日後)	8 N/cm
• PE粘着力 (14日後)	5.8 N/cm	• スチール粘着力 (カバーサイド、初期)	6.6 N/cm

備考

tesa® 50600 is also available on a special PET liner.

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=68585>