



# tesa® 62530

## 製品案内



## PEフォーム両面テープ

### 製品の説明

テサ62530は、PEフォーム両面テープです。

\*各種素材へ強力に接着します。

\*耐UV、耐水、耐候性に優れ、屋外での使用に適します。

\*コールドショック性に優れています。

### 特徴

- Good adhesion on strongly structured surfaces
- Versatile adhesive for high immediate adhesion on numerous substrates
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- High immediate adhesion even at low bonding pressure
- Very good cold shock absorption

### 用途

\*ドア、窓回りのすきまに

\*埃

\*水の侵入防止に

\*インテリア壁面パネルの固定

### 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

- |       |        |      |         |
|-------|--------|------|---------|
| • 基材  | PEフォーム | • 総厚 | 3000 µm |
| • 粘着剤 | アクリル系  | • 色  | 黒 / 白   |

### 特性 / 性能

- |             |           |               |        |
|-------------|-----------|---------------|--------|
| • 破断伸び      | 160 %     | • 耐可塑性        | 標準     |
| • 引張強度      | 13.3 N/cm | • 耐湿性         | 非常に優れる |
| • 23°Cせん断強度 | 優れる       | • 耐熱性 ( 短時間 ) | 80 °C  |
| • 40°Cせん断強度 | 優れる       | • 耐熱性 ( 長時間 ) | 80 °C  |
| • タック       | 優れる       | • 耐老化性 ( UV ) | 優れる    |
| • バッテリーが必要  | 無し        | • 耐薬品性        | 非常に優れる |
| • 伸縮性       | 140 %     |               |        |



# tesa® 62530

## 製品案内

### 被着体ごとの粘着強さ

• ABS粘着力 (初期)	6 N/cm	• PET粘着力 (14日後)	6 N/cm
• ABS粘着力 (14日後)	6 N/cm	• PP粘着力 (初期)	6 N/cm
• アルミニウム粘着力 (初期)	6 N/cm	• PP粘着力 (14日後)	6 N/cm
• アルミニウム粘着力 (14日後)	6 N/cm	• PS粘着力 (初期)	6 N/cm
• PC粘着力 (初期)	6 N/cm	• PS粘着力 (14日後)	6 N/cm
• PC粘着力 (14日後)	6 N/cm	• PVC粘着力 (初期)	6 N/cm
• PE粘着力 (初期)	2 N/cm	• PVC粘着力 (14日後)	6 N/cm
• PE粘着力 (14日後)	2 N/cm	• スチール粘着力 (初期)	6 N/cm
• PET粘着力 (初期)	6 N/cm	• スチール粘着力 (14日後)	6 N/cm

### 備考

Liner variants:

- PV0 brown glassine paper (71 µm)
- PV10 red transparent PP film (120 µm)

Peel Adhesion:

- Immediate: foam splitting on Steel, Aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC
- After 14 days: foam splitting on Steel, Aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP

Longterm dampening properties and temperature resistance have been certified by ift institute, Germany (Report no. 13-003011-PR02)

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=62530>