




tesa® 61220

제품 정보



200µm 블랙 PET 양면 테이프

제품 설명

tesa® 61220 제품은 블랙 PET 백킹과 특수 내화학성 점착제로 구성된 양면 자가 점착 테이프입니다.

특성

- Excellent chemical resistance to different polar and non polar chemicals
- Excellent shock resistance
- Waterproofing – IPX8
- Excellent converting performance due to PET backing
- Double PET liner
- Halogen-freeness
- Skin-compatible (ISO 10993-10:2010; ISO 10993-5:2009)

Applications

- Cover glass mounting in wearable devices

* Mounting of parts in electronic devices, e.g. keyboard mounting

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

제품 구조

• 기재 소재	PETP	• 컬러	검정
• 점착제 종류	특수	• 이형지 두께	50 µm
• 이형지 종류	PET	• 이형지 색깔	투명성
• 총두께	200 µm		

속성 / 성능 값

• 연신률	90 %	• 내화학성	very good
• 인장강도	73.3 N/cm	• 노후성 (UV)	very good
• Tack	medium	• 단기간 온도저항	120 °C
• 내습성	very good	• 장기간 온도저항	70 °C



tesa® 61220

제품 정보

점착력

• ABS점착력 (초기)	12.8 N/cm	• PC점착력 (초기)	14.1 N/cm
• ABS점착력 (이형지 접착부, 14일 경과)	14.5 N/cm	• PC점착력 (14일 경과)	24 N/cm
• 알루미늄점착력 (초기)	12.6 N/cm	• PE점착력 (초기)	7 N/cm
• 알루미늄점착력 (14일 경과)	15.1 N/cm	• PE점착력 (14일 경과)	8.5 N/cm
• 유리점착력 (초기)	15.5 N/cm	• Steel점착력 (초기)	16.6 N/cm
• 유리점착력 (14일 경과)	16.8 N/cm	• Steel점착력 (14일 경과)	17.5 N/cm

면책사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다.



최신정보는 왼쪽 링크를 클릭하세요. <http://l.tesa.com/?ip=61220>