



# tesa® 4964

## 제품 정보



## 패브릭 기재 접착 시스템

### 제품 설명

tesa® 4964 제품은 고무 접착 시스템으로 인열저항(tear resistant)의 플렉시블 패브릭 기재로 구성된다..

제품의 접착제는 코팅 중량이 높아 불규칙한 표면에 장착하기에 적합하다.

tesa® 4964 제품은 대부분 양호한 표면에서 접착제 잔류물을 남기지 않고 제거 된다.

tesa® 4964 제품을 (plasticised surfaces)가소성있는 표면에 마운팅 전에 초기 테스트를 수행해야 함.

## Sustainable Aspects

> 50% bio-based carbon content in total product without liner (tested acc. to EN 16640)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## 특성

- The adhesive has a high coating weight making it well suited for mounting applications on irregular surfaces.
- tesa® 4964 can be removed in most cases without leaving adhesive residues from sound surfaces.

## Applications

- 카펫 깔때
- \* Honeycomb milling 벌집 밀링
- \* 신발 깔창 및 발뒤꿈치 보호대 라미네이션 (가족제품 제조 시)
- \* 페블릭 웹 스플라이싱

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04964>



# tesa® 4964

## 제품 정보

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 제품 구조

• 기재 소재	천	• 총두께	390 µm
• 점착제 종류	천연고무	• 컬러	흰색
• 바이오기반(바이오카본함량)	50 %		

#### 속성 / 성능 값

• 연신률	6 %	• 내화학성	low
• 인장강도	80 N/cm	• 노후성 (UV)	medium
• Tack	very good	• 단기간 온도저항	110 °C
• 가소제 저항성	good	• 정적 전단응력 (23°C)	medium
• 내습성	medium	• 정적 전단응력 (40°C)	low

#### 점착력(수치)

• ABS점착력 (초기)	7.3 N/cm	• PET점착력 (14일 경과)	7.2 N/cm
• ABS점착력 (14일 경과)	7.8 N/cm	• PP점착력 (초기)	6.8 N/cm
• 알루미늄점착력 (초기)	7.2 N/cm	• PP점착력 (14일 경과)	6.9 N/cm
• 알루미늄점착력 (14일 경과)	7.3 N/cm	• PS점착력 (초기)	7.2 N/cm
• PC점착력 (초기)	7.4 N/cm	• PS점착력 (14일 경과)	7.5 N/cm
• PC점착력 (14일 경과)	7.5 N/cm	• PVC점착력 (초기)	6.9 N/cm
• PE점착력 (초기)	5.3 N/cm	• PVC점착력 (14일 경과)	7 N/cm
• PE점착력 (14일 경과)	5.4 N/cm	• Steel점착력 (초기)	7.5 N/cm
• PET점착력 (초기)	6.5 N/cm	• Steel점착력 (14일 경과)	7.6 N/cm

#### 추가정보

Additional product versions specially designed for the honeycomb milling application:  
PV15: Double sided tape with fabric backing; brown glassine paper liner

Liner variants:

PV0: Brown glassine paper (standard)



# tesa® 4964

## 제품 정보

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=04964>