



tesa[®] 4934

Produkto Informacija



Dvipusė audinio juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 4934 yra dvipusė juosta. Ją sudaro audinio pagrindas ir stora, lipni klijų danga. Sintetinio kaučiuko klijai yra be tirpiklių.

tesa[®] 4934 yra bendros paskirties montavimo juosta.

tesa[®] 4934 lengva plėšyti rankomis.

Funkcijos

- The synthetic rubber adhesive is solvent free.
- tesa[®] 4934 is a general purpose mounting tape.
- tesa[®] 4934 is easily hand tearable.

Application Fields

Dėl lankstaus tekstilės pagrindo ir didelės klijų dangos masės ji ypač tinkama tvirtinti prie šiurkščių, plaušėtų paviršių, pavyzdžiui, klojant kilimus.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | audinys | • Bendras storis | 200 μm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Spalva | balta |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 20 % | • Rasojimas | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 35 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | vidutinis |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | labai geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis | • Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C | prastas |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 40 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 60 °C |
| • Lipnumas | labai geras | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04934>



tesa[®] 4934

Produkto Informacija

Adhesion to Values

• PE (pradinis)	8 N/cm	• PVC (pradinis)	14 N/cm
• PE (po 14 dienų)	8.5 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	22.5 N/cm
• PP (pradinis)	16 N/cm	• plienų (pradinis)	14.5 N/cm
• PP (po 14 dienų)	24.5 N/cm	• plienų (po 14 dienų)	24 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04934>