



# tesa<sup>®</sup> 62520

## Produkto Informacija



2 000 µm dvipusė juosta PE putų pagrindu

### Produkto aprašymas

tesa<sup>®</sup> 62938 yra dvipusė PE putų pagrindo juosta, skirta naudoti atliekant standartinius montavimo darbus. Ją sudaro prisitaikanti uždara PE putų nugarėlė ir stiprūs akriliniai klijai.

Gaminio privalumai:

- Geras sukibimas prie struktūrinių paviršių.
- Universalūs klijai iškart prikimba prie įvairių paviršių.
- Tinka naudoti lauke: atsparus UV, vandeniui ir senėjimui.
- Staigus prikibimas, net stipriai nespaudžiant.
- Labai didelis atsparumas šalčiui.

tesa<sup>®</sup> 62938 yra dvipusė PE putų juosta, skirta naudoti atliekant standartinius montavimo darbus. Ją sudaro prisitaikanti uždara PE putų nugarėlė ir stiprūs akriliniai klijai.

Gaminio privalumai:

- Geras sukibimas prie struktūrinių paviršių.
- Universalūs klijai iškart prikimba prie įvairių paviršių.
- Tinka naudoti lauke: atsparus UV, vandeniui ir senėjimui.
- Staigus prikibimas, net stipriai nespaudžiant.
- Labai didelis atsparumas šalčiui.

### Funkcijos

- Good adhesion on strongly structured surfaces
- Versatile adhesive for high immediate adhesion on numerous substrates
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- High immediate adhesion even at low bonding pressure
- Very good cold shock absorption
- It consists of a highly conformable closed cell PE foam backing and a tackified acrylic adhesive.

### Application Fields

- Lango kraštų apvadai.
- Langų rėmų skirtukai.
- Sandarikliai nuo dulkių ir drėgmės.
- Dekoratyviniai durų elementai.



# tesa® 62520

## Produkto Informacija

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PE putas	• Bendras storis	2000 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Spalva	juoda / balta

### Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	170 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C
• Atsparumas tempimui	10.2 N/cm	• Lipnumas	geras
• Atsparumas chemikalams	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Atsparumas minkštikliui	vidutinis	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras		

### Adhesion to Values

• ABS (pradinis)	6 N/cm	• PET (po 14 dienų)	6 N/cm
• ABS (po 14 dienų)	6 N/cm	• PP (pradinis)	6 N/cm
• aliuminiu (pradinis)	6 N/cm	• PP (po 14 dienų)	6 N/cm
• aliuminiu (po 14 dienų)	6 N/cm	• PS (pradinis)	6 N/cm
• PC (pradinis)	6 N/cm	• PS (po 14 dienų)	6 N/cm
• PC (po 14 dienų)	6 N/cm	• PVC (pradinis)	6 N/cm
• PE (pradinis)	2 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	6 N/cm
• PE (po 14 dienų)	2 N/cm	• plienų (pradinis)	6 N/cm
• PET (pradinis)	6 N/cm	• plienų (po 14 dienų)	6 N/cm

### Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

- PV0 rudas lygus popierius (71 µm)
- PV10 raudona skaidri PP plėvelė (120 µm)
- Iškart: putų suskilinėjimas ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC
- Po 14 dienų: putų suskilinėjimas ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP



# tesa<sup>®</sup> 62520

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62520>