



# tesa® 60150

## Produkto Informacija



### Priekibos greitiklis

### Produkto aprašymas

tesa® Adhesion Promoter naudojamas pagerinti tesa® ACX<sup>plus</sup> juostų priekibai prie skirtingų pagrindų, įskaitant PP/ EPDM, cinko ir plieno. Dėl įvairių rinkoje pristatomų lakų ir paviršiaus formulių rekomenduojame prieš naudojant mūsų Adhesion Promoter išbandyti jį.

tesa® Adhesion Promoter 60150 yra pastebimas UV spinduliais, nes tirpale yra UV pigmentų.

### Application Fields

Rekomenduojamas įvairiems plastikams, milteliais padengtiems paviršiams, PP-EPDM, cinkui ir plieniui. Naudojamas padidinti sulipimo stipriui ir pasiekti didesnės atsparumo lupimui vertėms kartu su ACX<sup>plus</sup> juostomis.

### Properties/Performance Values

- |                     |          |                       |                        |
|---------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| • Kietosios dalelės | 7 %      | • Plitimo tempas apie | 15 m <sup>2</sup> /l   |
| • Klampa            | 15 mPa s | • Tankis              | 0.81 g/cm <sup>3</sup> |

### Papildoma informacija

Nuo klijuojamo paviršiaus prieš naudojant tesa® Adhesion Promoter 60150 reikia pašalinti dulkes, riebalus, alyvą, drėgmę ir kitus teršalus.

Nuvalykite pagrindą šluoste be pūkelių ir tinkamais tirpikliais, pavyzdžiui, etanoliu arba izopropanoliu.

Tada plonai užtepkite tesa® Adhesion Promoter 60150 ant lipinamo paviršiaus, įsitikindami, kad padengtas visas paviršius.

Adhesion Promoter galima užtepti šluoste be pūkelių ar šepetėliu, užtepimo pieštuku ar fetro aplikatoriumi.

Palaukite nuo 30 sekundžių iki 5 minučių, kad tirpikliai išgaruotų.

Prieš užklijuodami tesa® ACX<sup>plus</sup> juostą saugokite, kad paruoštas paviršius nebūtų užterštas.

Sukibimo trukmė – nuo keleto valandų iki keleto dienų.

Laikymo trukmė yra 12 mėnesių, laikant originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Daugiau informacijos rasite atitinkamos medžiagos saugos duomenų lape (MSDS).

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60150>



# tesa<sup>®</sup> 60150

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60150>