




tesa[®] 4974

Produkto Informacija



Dvipusė juosta audinio pagrindu

Produkto aprašymas

tesa[®] 4974 sudaro audinio pagrindas ir kaučiuko klijai.

tesa[®] 4974 pasižymi labai geru pradiniu lipnumu.

Funkcijos

- tesa[®] 4974 has very good initial adhesion.

Application Fields

tesa[®] 4974 ypač tinka tvirtinti prie šiurkščių, plaušėtų paviršių.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | audinys | • Bendras storis | 380 μm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Spalva | balta |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | krepuotas popierius | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 4 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 30 °C |
| • Atsparumas tempimui | 80 N/cm | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas chemikalams | prastas | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | prastas |
| • Atsparumas drėgmei | vidutinis | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | prastas |
| • Atsparumas minkštikliui | geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 110 °C |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis | | |



tesa[®] 4974

Produkto Informacija

Adhesion to Values

| | | | |
|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| • ABS (pradinis) | 4.1 N/cm | • PET (po 14 dienų) | 5 N/cm |
| • ABS (po 14 dienų) | 5.6 N/cm | • PP (pradinis) | 3.3 N/cm |
| • aliuminiu (pradinis) | 3.9 N/cm | • PP (po 14 dienų) | 4.7 N/cm |
| • aliuminiu (po 14 dienų) | 5.3 N/cm | • PS (pradinis) | 4.3 N/cm |
| • PC (pradinis) | 4.9 N/cm | • PS (po 14 dienų) | 5.9 N/cm |
| • PC (po 14 dienų) | 5.9 N/cm | • PVC (pradinis) | 4 N/cm |
| • PE (pradinis) | 2.8 N/cm | • PVC (po 14 dienų) | 5.1 N/cm |
| • PE (po 14 dienų) | 3.6 N/cm | • plienų (pradinis) | 5 N/cm |
| • PET (pradinis) | 4.2 N/cm | • plienų (po 14 dienų) | 6.1 N/cm |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04974>