



# tesa® 4957

## Produkto Informacija



Dvipusė tvirtinimo juosta PE putų pagrindu

### Produkto aprašymas

tesa® 4957 yra dvipusio lipnumo PE putų juosta, skirta bendros paskirties montavimo darbams. Ją sudaro labai gerai prisitaikantis PE putų pagrindas ir padidinto lipnumo akriliniai klijai. tesa® 4957 yra gamintojo sertifikuotas kaip gaminys, tinkantis langų grotelėms tvirtinti.

Gaminio privalumai:

- Universalūs klijai, iš karto gerai prilimpantys prie įvairių paviršių
- Visapusiškai tinka naudoti lauke: Atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui
- Prisitaiko prie nevienodų medžiagų skirtingo šiluminio plėtimosi
- Stiprus pirminis klijų lipnumas netgi silpnai prispaudus
- Labai gerai sugeria smūgius net ir žemoje temperatūroje

### Application Fields

- Prekybos stendai, demonstruojamų pavyzdžių stendai
- Lentynų etiketės
- Kabelių kanalai, langų grotelės, langų apvadai
- Dekoratyviniai stikliniai arba veidrodiniai elementai ant baldų
- Saulės modulių rėmai

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |                     |                           |                  |               |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putas                  | • Bendras storis | 1100 μm       |
| • Klijų tipas       | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva         | juoda / balta |

### Properties/Performance Values

- |                               |             |  |       |
|-------------------------------|-------------|--|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 200 %       | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai   | 80 °C |
| • Atsparumas tempimui         | 6 N/cm      | • Lipnumas                             | geras |
| • Atsparumas chemikalams      | geras       | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C   | geras |
| • Atsparumas drėgmei          | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C   | geras |
| • Atsparumas minkštikliui     | vidutinis   | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Atsparumas senėjimui (UV)   | geras       |  |       |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04957>



# tesa® 4957

## Produkto Informacija

### Adhesion to Values

• ABS (pradinis)	4 N/cm	• PET (po 14 dienų)	4 N/cm
• ABS (po 14 dienų)	4 N/cm	• PP (pradinis)	1.8 N/cm
• aliuminiu (pradinis)	4 N/cm	• PP (po 14 dienų)	3.3 N/cm
• aliuminiu (po 14 dienų)	4 N/cm	• PS (pradinis)	4 N/cm
• PC (pradinis)	4 N/cm	• PS (po 14 dienų)	4 N/cm
• PC (po 14 dienų)	4 N/cm	• PVC (pradinis)	4 N/cm
• PE (pradinis)	1.7 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	4 N/cm
• PE (po 14 dienų)	2.2 N/cm	• plienų (pradinis)	4 N/cm
• PET (pradinis)	4 N/cm	• plienų (po 14 dienų)	4 N/cm

### Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

PV0 rudas pergaminas (70µm)

PV4 baltas su tesa® logotipu paženklinutu PE dengtu popieriumi (122µm)

PV6 mėlynas PP (80µm)

PV12 skaidrus PET (75µm)

PV15 mėlynas PE (100µm)

IFT institutas išbandė ir patvirtino tesa® 4957 kaip priemonę, tinkamą langų grotelėms tvirtinti. Buvo atlikti UV, tiesioginio lietaus ir vėjo apkrovos bandymai. (IFT ataskaitos numeris 509 30742/1).

tesa® 4957 patikrino Vokietijos organizacija „TÜV Rheinland“. Atlikus klimatinis bandymus pagal IEC 61215 / 61646 ir atsparumo 85 °C temperatūrai bandymus buvo patvirtintas ilgalaikis sukibimas. (TÜV ataskaitos numeris 21209595).

Atlupimo adhezija:

iš karto: putas plyšta ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC

- po 14 dienų: putas plyšta ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC



# tesa<sup>®</sup> 4957

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04957>