



tesa[®] 4900

Produkto Informacija



Akrilinių klijų juosta be pagrindo

Produkto aprašymas

tesa[®] 4900 sudėtyje naudojami skaidrūs, gryni akrilo klijai. Šie klijai yra skaidrūs, atsparūs senėjimui ir pasižymi dideliu pradiniu lipnumu.

tesa[®] 4900 taip pat atlaiko aukštesnę temperatūrą.

Funkcijos

- The adhesive is transparent, ageing resistant and has a high initial tack.
- tesa[®] 4900 also withstands elevated temperatures.

Application Fields

- Popieriaus ir plėvelės ritinių sujungimas, ypač kai tai daroma nestabdant mašinos
- Stendų ir plakatų tvirtinimas

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| • Pagrindo medžiaga | nėra | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |
| • Klijų tipas | akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 71 μm |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 80 g/m ² |
| • Bendras storis | 50 μm | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------|
| • Atsparumas chemikalams | labai geras | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | vidutinis |
| • Atsparumas minkštikliui | vidutinis | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | vidutinis |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C | | |



tesa[®] 4900

Produkto Informacija

Adhesion to Values

• ABS (pradinis)	2.9 N/cm	• PET (po 14 dienų)	3.7 N/cm
• ABS (po 14 dienų)	4.6 N/cm	• PP (pradinis)	1.3 N/cm
• aliuminiu (pradinis)	2.7 N/cm	• PP (po 14 dienų)	2.6 N/cm
• aliuminiu (po 14 dienų)	3.1 N/cm	• PS (pradinis)	3.1 N/cm
• PC (pradinis)	3.1 N/cm	• PS (po 14 dienų)	3.8 N/cm
• PC (po 14 dienų)	5 N/cm	• PVC (pradinis)	2.7 N/cm
• PE (pradinis)	0.8 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	5.6 N/cm
• PE (po 14 dienų)	1 N/cm	• plienų (pradinis)	3.4 N/cm
• PET (pradinis)	2.4 N/cm	• plienų (po 14 dienų)	3.8 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04900>