



tesa® 62612

Produkto Informacija



1 600 µm dvipusė juosta PE putų pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 62612 yra dvipusė PE putų pagrindo juosta, specialiai sukurta langų stiklinimui. Ją sudaro prisitaikantis PE putų pagrindas ir grynai akriliniai klijai. tesa® 62612 yra sertifikuota pagal IFT direktyvą VE-08/1.

Gaminio privalumai:

- Puikiai ir tvirtai prikimba.
- Tinka naudoti lauke: atsparus UV, vandeniui ir senėjimui.
- Dėl silpno pirminio prikibimo, iškart užklijuotą juostą lengva nuimti.

Funkcijos

- High ultimate adhesion level for a secure bonding performance
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Low initial tack allows easy removal of the tape right after application
- tesa® 62612 is certified according to the ift guideline VE-08/1.

Application Fields

Langų įstiklinimas.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putas | • Bendras storis | 1600 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | • Spalva | juoda |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 300 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Lipnumas | vidutinis |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | labai geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 90 °C |



tesa[®] 62612

Produkto Informacija

Adhesion to Values

• aliuminiu (pradinis)	7 N/cm	• PVC (pradinis)	9 N/cm
• aliuminiu (po 14 dienų)	19 N/cm	• PVC (po 14 dienų)	19 N/cm
• stiklu (pradinis)	19 N/cm	• plienu (pradinis)	12 N/cm
• stiklu (po 14 dienų)	19 N/cm	• plienu (po 14 dienų)	19 N/cm

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

- PV0 rudas lygus popierius (71 µm)
- PV15 mėlyna PE plėvelė (100 µm)

Prilipimo stipris:

- po 14 dienų: putų suskilinėjimas ant plieno, aliuminio, PVC ir stiklo

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62612>