



tesa® 62530

Produkto Informacija



Abipusė montavimo juosta PE putų pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 62939 yra dvipusė PE putų juosta, skirta bendros paskirties montavimo darbams. Ją sudaro itin prisitaikantis uždarų pūslelių PE putų pagrindas ir padidinto lipnumo akriliniai klijai.

Gaminio privalumai:

- geras sukibimas su stipriai struktūruotais paviršiais;
- universalūs klijai, iš karto stipriai prilimpantys prie daugelio pagrindų;
- visiškai tinka naudoti lauke: atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui;
- kompensuoja skirtingų medžiagų šiluminio plėtimosi skirtumą;
- didelis sukibimo stipris, pasireiškiantis iš karto, net esant mažam sukabinimo slėgiui;
- labai geras šalčio smūgio sugėrimas.

Funkcijos

- Good adhesion on strongly structured surfaces
- Versatile adhesive for high immediate adhesion on numerous substrates
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- High immediate adhesion even at low bonding pressure
- Very good cold shock absorption

Application Fields

- Sienų apsauginei apdailai
- Sandarinimui nuo dulkių ir drėgmės
- Vidinių sienų apkalos plokštėms

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putas | • Bendras storis | 3000 μm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva | juoda / balta |



tesa[®] 62530

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 160 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Atsparumas tempimui | 13.3 N/cm | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas chemikalams | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |
| • Atsparumas minkštikliui | vidutinis | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Įtempimas | 140 % |
| • Baterijas reikia įsigyti | ne | | |

Adhesion to Values

- | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|
| • ABS (pradinis) | 6 N/cm | • PET (po 14 dienų) | 6 N/cm |
| • ABS (po 14 dienų) | 6 N/cm | • PP (pradinis) | 6 N/cm |
| • aliuminiu (pradinis) | 6 N/cm | • PP (po 14 dienų) | 6 N/cm |
| • aliuminiu (po 14 dienų) | 6 N/cm | • PS (pradinis) | 6 N/cm |
| • PC (pradinis) | 6 N/cm | • PS (po 14 dienų) | 6 N/cm |
| • PC (po 14 dienų) | 6 N/cm | • PVC (pradinis) | 6 N/cm |
| • PE (pradinis) | 2 N/cm | • PVC (po 14 dienų) | 6 N/cm |
| • PE (po 14 dienų) | 2 N/cm | • plienų (pradinis) | 6 N/cm |
| • PET (pradinis) | 6 N/cm | • plienų (po 14 dienų) | 6 N/cm |

Papildoma informacija

Atsparumas lupimui:

iš karto ir po 14 dienų putas suskyla ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC medžiagų.

Ilgalaikio drėkinimo savybės ir atsparumas temperatūrai sertifikuoti IFT institute, Vokietijoje (ataskaitos Nr. 105 32948/1).



tesa[®] 62530

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62530>