



# tesa® 64295

## Produkto Informacija



Perdirbama popierinė tvirtinimo gabenant juosta

### Produkto aprašymas

„tesa® 64295“ – tai perdirbama popierinė tvirtinimo gabenant juosta, pasižyminti puikiu lipnumu ir pašalinimu, o popierius pagamintas iš tvariai valdomų šaltinių.

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funkcijos

- Popieriaus pagrindą sudaro popierius iš tvariai valdomų šaltinių
- >75 %\* biologinės kilmės medžiagų

75 %\* biologinės kilmės medžiagų

- Perdirbama, kai išmetama kartu su popierine medžiaga (perdirbimo galimybė patikrinta pagal PTS-RH 021:2012)
- Natūralaus kaučiuko klijai be tirpiklių
- 100 % perdirbto popieriaus šerdys iš tvariai valdomų šaltinių

### Application Fields

- Skirta prietaisams ir biuro automatinei įrangai
- Lentynų, dėžių ir dėklų laikymas

### Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Product Construction

- |                     |                     |                  |        |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Popierius           | • Bendras storis | 240 μm |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas | • Spalva         | ruda   |

### Product Assortment

- Galimos spalvos ruda

### Properties/Performance Values

- |                               |          |                         |      |
|-------------------------------|----------|-------------------------|------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 16 %     | • Nepraranda spalvos    | taip |
| • Atsparumas tempimui         | 140 N/cm | • Pašalinama be pėdsakų | taip |
| • Be tirpiklių                | taip     | • Skaidrumas            | ne   |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64295>



# tesa<sup>®</sup> 64295

## Produkto Informacija

### Adhesion to Values

- plienu 4 N/cm

### Papildoma informacija

Remiantis bandymo metodu PTS-RH 021:2012, 71,7 % gaminio galima perdirbti. Perdirbamų medžiagų procentinė dalis – tai dalis, kurią galima pakartotinai panaudoti popieriaus gamyboje, išskyrus vandenyje tirpstančias medžiagas. Kad būtų pasiektas optimalus perdirbimo rezultatas, juosta turėtų būti perdirbama kartu su popierine medžiaga. Atkreipkite dėmesį, kad likusios 28,3 % gaminio dalių, įskaitant klijus, yra neperdirbamos ir turi būti šalinamos perdirbimo proceso metu.

- Procentinė dalis, apskaičiuota pagal svorį

## Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64295>