



tesa[®] 4970

Produkta Informācija



Divpusēja plēves tipa līm lente ar augstu liptspēju

Produkta apraksts

tesa[®] 4970 ir bieza, balta, divpusēja pašlīmējoša līm lente, kas sastāv no PVC plēves starpslāņa un akrila līmvielas ar paaugstinātu saķeri.

Īpašas tesa[®] 4970 iezīmes:

- Izcila augsta saķeres līmeņa un tūlītējas lipšanas kombinācija
- Liels pārklājuma svars labam kontaktam ar nelīdzenām vai putekļainām virsmām
- Pilnīga piemērotība ilgtermiņa lietošanai

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lietojumi

- Plastmasas un koka apdares uzstādīšana
- Dekoratīvo tirdzniecības stendu uzstādīšana
- Zīmju un svaru uzstādīšana

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | polivinilhlorīda (PVC) plēve | • Kopējais biezums | 225 μm |
| • Līmvielas veids | akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Krāsa | balta |



tesa[®] 4970

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	20 %	• Noturība pret mīkstinātāju	ļoti labi
• Stiepes izturība	38 N/cm	• Saķere	ļoti labi
• Ilgtermiņa temperatūras izturība	60 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	labi
• Izturība pret novocošanu (UV)	labi	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	vidēji
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Mitruma izturība	ļoti labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	70 °C

Lipšana pie

• Lipšana pie ABS (sākotnējā)	13.4 N/cm	• Lipšana pie PET (pēc 14 dienām)	11.9 N/cm
• Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām)	14.4 N/cm	• Lipšana pie PP (sākotnējā)	9.7 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (sākotnējā)	11.5 N/cm	• Lipšana pie PP (pēc 14 dienām)	10.8 N/cm
• Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām)	12.6 N/cm	• Lipšana pie PS (sākotnējā)	14.7 N/cm
• Lipšana pie PC (sākotnējā)	16.2 N/cm	• Lipšana pie PS (pēc 14 dienām)	15.2 N/cm
• Lipšana pie PC (pēc 14 dienām)	16.9 N/cm	• Lipšana pie PVC (sākotnējā)	12.4 N/cm
• Lipšana pie PE (sākotnējā)	8.5 N/cm	• Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)	16.6 N/cm
• Lipšana pie PE (pēc 14 dienām)	9.1 N/cm	• Lipšana pie tērauda (sākotnējā)	13 N/cm
• Lipšana pie PET (sākotnējā)	11.5 N/cm	• Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām)	13.6 N/cm

Papildu informācija

Ir pieejama tesa[®] 7149 versija ar paplašinātu atdalošo slāni pacelšanai ar pirkstu.

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04970>