



tesa[®] 4934

Produkta Informācija



Divpusēja auduma līmleņķe

Produkta apraksts

tesa[®] 4934 ir divpusēja līmleņķe. Tā sastāv no auduma starpslāņa ar biezu, lipīgu līmvielas pārklājumu. Sintētiskā kaučuka līmviela nesatur šķīdinātājus.

tesa[®] 4934 ir universāla montāžas līmleņķe.

tesa[®] 4934 ir viegli noplēšama ar rokām.

Lespējas

- The synthetic rubber adhesive is solvent free.
- tesa[®] 4934 is a general purpose mounting tape.
- tesa[®] 4934 is easily hand tearable.

Lietojumi

Pateicoties elastīgajam auduma starpslānim un augstajam pārklājuma svaram, tā ir īpaši piemērota uzstādīšanai uz raupjām, šķīdredzinām virsmām, piemēram, paklāju ieklāšanai.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | audums | • Kopējais biezums | 200 μm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Krāsa | balta |
| • Atdalošā slāņa veids | pergamīns | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 20 % | • Saķere | ļoti labi |
| • Stiepes izturība | 35 N/cm | • Statiskā bīdes pretestība pie 23°C | vidēji |
| • Aizmiglošanās | ļoti labi | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | ļoti labi |
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 40 °C | • Statiskā bīdes pretestība pie 70°C | vāji |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | vidēji | • Temperatūras izturība īstermiņā | 60 °C |
| • Mitruma izturība | labi | | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04934>



tesa[®] 4934

Produkta Informācija

Pieķeršanās vērtībām

• PE (sākotnējā)	8 N/cm	• PVC (sākotnējā)	14 N/cm
• PE (pēc 14 dienām)	8.5 N/cm	• PVC (pēc 14 dienām)	22.5 N/cm
• PP (sākotnējā)	16 N/cm	• tērauda (sākotnējā)	14.5 N/cm
• PP (pēc 14 dienām)	24.5 N/cm	• tērauda (pēc 14 dienām)	24 N/cm

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04934>