



# tesa<sup>®</sup> 4934

## Produkta Informācija



Divpusēja auduma līmlente

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4934 ir divpusēja līmlente. Tā sastāv no auduma starpslāņa ar biezu, lipīgu līmvielas pārklājumu. Sintētiskā kaučuka līmviela nesatur šķīdinātājus.

tesa<sup>®</sup> 4934 ir universāla montāžas līmlente.

tesa<sup>®</sup> 4934 ir viegli noplēšama ar rokām.

### Lietojumi

Pateicoties elastīgajam auduma starpslānim un augstajam pārklājuma svaram, tā ir īpaši piemērota uzstādīšanai uz raupjām, šķīedrainām virsmām, piemēram, paklāju ieklāšanai.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	audums	• Kopējais biezums	200 μm
• Līmvielas veids	sintētiskais kaučuks	• Krāsa	balta
• Atdalošā slāņa veids	pergamīns		

### Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	20 %	• Saķere	ļoti labi
• Stiepes izturība	35 N/cm	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	vidēji
• Ilgtermiņa temperatūras izturība	40 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	ļoti labi
• Izturība pret novecošanu (UV)	vidēji	• Statiskā bīdes pretestība pie 70°C	vāji
• Mitruma izturība	labi	• Temperatūras izturība īstermiņā	60 °C



# tesa<sup>®</sup> 4934

## Produkta Informācija

### Lipšana pie

- |                                  |           |                                       |           |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • Lipšana pie PE (sākotnējā)     | 8 N/cm    | • Lipšana pie PVC (sākotnējā)         | 14 N/cm   |
| • Lipšana pie PE (pēc 14 dienām) | 8.5 N/cm  | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām)     | 22.5 N/cm |
| • Lipšana pie PP (sākotnējā)     | 16 N/cm   | • Lipšana pie tērauda (sākotnējā)     | 14.5 N/cm |
| • Lipšana pie PP (pēc 14 dienām) | 24.5 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 24 N/cm   |

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04934>