



tesa[®] 62520

Produkta Informācija



2000 μm abpusējā PE putu lente

Produkta apraksts

tesa[®] 62938 ir abpusēja PE putu lente vispārējiem montāžas darbiem. Tā veidota no augstas pielāgojamības slēgtu šūnu PE putu pamatnes un akrila līmes ar paaugstinātu saķeri.

Produkta priekšrocības:

- Laba saķere pie izteikti strukturētām virsmām
- Universāla līme augstai tūlītējai saķerei pie dažādām virsmām
- Izmantojama ārpus telpām bez ierobežojuma: izturīga pret UV, ūdens iedarbību, novecošanos
- Spēcīga tūlītēja saķere pat pie neliela piespiešanas spēka
- Ļoti laba aukstuma šoka absorbcija

tesa[®] 62938 ir abpusēja PE putu lente vispārējiem montāžas darbiem. Tā veidota no augstas pielāgojamības slēgtu šūnu PE putu pamatnes un akrila līmes ar paaugstinātu saķeri.

Produkta priekšrocības:

- Laba saķere pie izteikti strukturētām virsmām
- Universāla līme augstai tūlītējai saķerei pie dažādām virsmām
- Izmantojama ārpus telpām bez ierobežojuma: izturīga pret UV, ūdens iedarbību, novecošanos
- Spēcīga tūlītēja saķere pat pie neliela piespiešanas spēka
- Ļoti laba aukstuma šoka absorbcija

Lietojumi

- *Logu apdares līstēm
- *Montāžas stieņiem
- *Putekļus un mitrumu aizturošam blīvījumam
- *Durvju dekoratīvajiem elementiem

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biezums | 2000 μm |
| • Līmvielas veids | akrils ar pastiprinātu lipšanu | • Krāsa | melna/balta |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=62520>



tesa[®] 62520

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|-------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 170 % | • Saķere | labi |
| • Stiepes izturība | 10.2 N/cm | • Statiskā bīdes pretestība pie 23°C | labi |
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 80 °C | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | labi |
| • Izturība pret novocošanu (UV) | labi | • Temperatūras izturība īstermiņā | 80 °C |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | ļoti labi | | |

Lipšana pie

- | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|--------|
| • Lipšana pie ABS (sākotnējā) | 6 N/cm | • Lipšana pie PET (pēc 14 dienām) | 6 N/cm |
| • Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām) | 6 N/cm | • Lipšana pie PP (sākotnējā) | 6 N/cm |
| • Lipšana pie alumīnija (sākotnējā) | 6 N/cm | • Lipšana pie PP (pēc 14 dienām) | 6 N/cm |
| • Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām) | 6 N/cm | • Lipšana pie PS (sākotnējā) | 6 N/cm |
| • Lipšana pie PC (sākotnējā) | 6 N/cm | • Lipšana pie PS (pēc 14 dienām) | 6 N/cm |
| • Lipšana pie PC (pēc 14 dienām) | 6 N/cm | • Lipšana pie PVC (sākotnējā) | 6 N/cm |
| • Lipšana pie PE (sākotnējā) | 2 N/cm | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām) | 6 N/cm |
| • Lipšana pie PE (pēc 14 dienām) | 2 N/cm | • Lipšana pie tērauda (sākotnējā) | 6 N/cm |
| • Lipšana pie PET (sākotnējā) | 6 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 6 N/cm |

Papildu informācija

Salipšanas atdalīšana:

Pamatnes varianti:

- PV0 brūns pergamiņš (71 µm)
- PV10 sarkana caurspīdīga PP plēve (120 µm)
- nekavējoties: atdalot putas uz tērauda, alumīnija, ABS, PC, PS, PET, PVC
- pēc 14 dienām: atdalot putas uz tērauda, alumīnija, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP



tesa[®] 62520

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=62520>