



tesa® 51570

Produkta Informācija



Divpusēja neaustas šķiedras līmlente

Produkta apraksts

tesa® 51570 ir divpusēja, līmlente ar neaustu starpslāni. To izmanto pastāvīgai metāla un plastmasas materiālu, piemēram, alumīnija, polistirēna, polipropilēna, ABS montāžai. Biezais līmvielas slānis veido labu savienojumu ar nelīdzenām virsmām un sniedz ļoti augstu sākotnējo saķeri.

Lietojumi

Universāla montāža

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | neausts | • Kopējais biezums | 110 µm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|-----------|
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 40 °C | • Saķere | ļoti labi |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | vidēji | • Statiskā bīdes pretestība pie 23°C | labi |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | vāji | • Statiskā bīdes pretestība pie 40°C | vāji |
| • Mitruma izturība | labi | • Temperatūras izturība īstermiņā | 80 °C |
| • Noturība pret mīkstinātāju | vāji | | |

Lipšana pie

- | | | | |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|
| • Lipšana pie PE (sākotnējā) | 5.5 N/cm | • Lipšana pie PVC (sākotnējā) | 9 N/cm |
| • Lipšana pie PE (pēc 14 dienām) | 7 N/cm | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām) | 12.5 N/cm |
| • Lipšana pie PP (sākotnējā) | 7 N/cm | • Lipšana pie tērauda (sākotnējā) | 12 N/cm |
| • Lipšana pie PP (pēc 14 dienām) | 12 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 13 N/cm |
| • Lipšana pie PS (sākotnējā) | 8 N/cm | | |



tesa[®] 51570

Produkta Informācija

Papildu informācija

tesa[®] 51570 nav ieteicams lietot, ja temperatūra ilgstoši pārsniedz 60°C.

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51570>