



# tesa<sup>®</sup> 4974

## Produkta Informācija



Divpusēja līm lente ar auduma starpslāni

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4974 sastāv no auduma starpslāņa ar kaučuka līmvielas sistēmu.

tesa<sup>®</sup> 4974 ir ļoti laba sākotnējā lipšana.

### Lespējas

- tesa<sup>®</sup> 4974 has very good initial adhesion.

### Lietojumi

tesa<sup>®</sup> 4974 ir īpaši piemērota piestiprināšanai pie/uzstādīšanai uz raupjas, šķiedrainas virsmas.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	audums	• Kopējais biezums	380 μm
• Līmvielas veids	dabiskais kaučuks	• Krāsa	balta
• Atdalošā slāņa veids	kreppapīrs	• Atdalošā slāņa krāsa	balta

### Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	4 %	• Noturība pret mīkstinātāju	labi
• Stiepes izturība	80 N/cm	• Saķere	labi
• Ilgtermiņa temperatūras izturība	30 °C	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	vāji
• Izturība pret novecošanu (UV)	vidēji	• Statiskā bīdes pretestība pie 40°C	vāji
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	vāji	• Temperatūras izturība īstermiņā	110 °C
• Mitruma izturība	vidēji		



# tesa<sup>®</sup> 4974

## Produkta Informācija

### Pieķeršanās vērtībām

• ABS (sākotnējā)	4.1 N/cm	• PET (pēc 14 dienām)	5 N/cm
• ABS (pēc 14 dienām)	5.6 N/cm	• PP (sākotnējā)	3.3 N/cm
• alumīnija (sākotnējā)	3.9 N/cm	• PP (pēc 14 dienām)	4.7 N/cm
• alumīnija (pēc 14 dienām)	5.3 N/cm	• PS (sākotnējā)	4.3 N/cm
• PC (sākotnējā)	4.9 N/cm	• PS (pēc 14 dienām)	5.9 N/cm
• PC (pēc 14 dienām)	5.9 N/cm	• PVC (sākotnējā)	4 N/cm
• PE (sākotnējā)	2.8 N/cm	• PVC (pēc 14 dienām)	5.1 N/cm
• PE (pēc 14 dienām)	3.6 N/cm	• tērauda (sākotnējā)	5 N/cm
• PET (sākotnējā)	4.2 N/cm	• tērauda (pēc 14 dienām)	6.1 N/cm

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04974>