




tesa® 4657

Produkta Informācija



Pret temperatūru noturīga auduma līmlente ar akrila pārklājumu

Produkta apraksts

tesa® 4657 ir augstas kvalitātes auduma līmlente ar akrila pārklājumu. Tās pamatā ir 145. sieta izmēra kokvilnas auduma starpslānis un temperatūras ietekmē cietējoša dabiskā kaučuka līmviela.

tesa® 4657 ir ļoti elastīga auduma līmlente, ko bieži izmanto caurumu pastāvīgai aizklāšanai automobiļu nozarē un aizsardzībai rūpnieciskās krāsošanas procesā.

- noņemama, neatstājot pēdas, pat pēc augstas temperatūras iedarbības
- ļoti noturīga pret novecošanu (ļauj izmantot pastāvīgām vajadzībām)
- augsta noturība pret krāsas šķīdinātājiem
- izcili piemērota līmlente formu izciršanai / veidcirtņiem, pieejama kā rullis ar atdalošo slāni - tesa® 4657 PV9
- pieejama arī versijā ar zemu attīšanas pretestību - tesa® 4657 PV 1
- pieejama 2 krāsās: melna, pelēka

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lietojumi

- Karstumizturīga aizsardzība automobiļu un iekārtu ražošanas laikā
- Logu atloku aizsardzība
- Iespējama pat atkārtota žāvēšana krāsnī
- Pastāvīga atveru noseģšana telpās un ārā
- Vītņgriežu un drenāžas urbumu atveru noseģšana
- Daļēja aizsardzība, veicot piesūcināšanu
- Plakanu kabeļu stiprināšana, piemēram, uz jumta apšuvuma, durvju paneļiem, spoguļiem
- Aizsardzība elektrostatiskas pulverkrāsošanas laikā

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04657>



tesa® 4657

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|----------|
| • Starpslāņa materiāls | audums ar akrila pārklājumu | • Kopējais biezums | 290 µm |
| • Līmvielas veids | termoreaktīvs dabiskais kaučuks | • Atdalošā slāņa krāsa | dzeltena |
| • Atdalošā slāņa veids | papīrs | • Starpslāņa biezums | 76 µm |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 76 % | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 7.5 % | • Siets | 145 threads/inch ² |
| • Stiepes izturība | 105 N/cm | • Taisnas noplēstās malas | ļoti labi |
| • Hand tearability | ļoti labi | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 180 °C |
| • Liner release force | 0.3 N/cm | • Uz tās var viegli rakstīt | jā |
| • Nodilumizturība | ļoti labi | • Water resistance | labi |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 4.6 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa[®] 4657

Produkta Informācija

Papildu informācija

Atbilst LV 312-1 dielektriskās noturības prasībām.

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04657>