



51026 PV9



Produkta Informācija

PET auduma Sleeve uzlabotam elastīgumam

Produkta apraksts

tesa Sleeve® 51026 PV9 ir PET audums ar akrila līmvielas pārklājumu stūros uzklāšanai garenvirzienā.

- Pamatīpašības:
- Augsta temperatūras izturība 150°C/3000 h
- Augsts elastīgums
- Nodilumizturīga
- Viegla un efektīva uzklāšana garenvirzienā
- Krāsa: Melna un oranža"

Lietojumi

tesa Sleeve® 51026 PV9 ir paredzēta lietošanai dzinēja nodalījumā un sniedz augstu elastīgumu.

- garenvirzienā:

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET audums | • Kopējais biezums | 220 µm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|---|---------|-------------------------------|---------|
| • Nodilumizturība (10 mm tapnis, LV312) | Class C | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Nodilumizturība (5 mm tapnis, LV312) | Class B | • Trokšņa slāpēšana (LV312) | Class A |
| • Temperature resistance max. | 150 °C | | |

Pieķeršanās vērtībām

- | | |
|-----------|----------|
| • tērauda | 5.5 N/cm |
|-----------|----------|

Papildu informācija

Standarta platums: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

- garums: 50 m
- Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju
- Pieejama arī ar individuālu perforāciju
- Saišķa diametrs / tesa Sleeve® ieteicamais platums

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdz, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51026>



51026

PV9

Produkta Informācija

Papildu informācija

- Ø 13 mm / 68 mm
- 13 mm – 16 mm / 78 mm
- 16 mm - 23 mm / 100 mm
- 23 mm – 33 mm / 130 mm
- 33 mm – 41 mm / 155 mm
- 41 mm – 54 mm / 195 mm
- * Standarta ruļļa serdes diametrs: 76 mm
- * " = RAL 2007. Liela karstuma apstākļos var notikt krāsas balēšana. Krāsai nav noteikta standarta.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51026>