



tesa[®] 4662

Produkta Informācija



Izturīga cauruļvadu/ līmlente

Produkta apraksts

tesa[®] 4662 ir izturīga izolācijas lente. Tā sastāv no 27. izmēra sieta austa PET/kokvilnas auduma starpslāņa ar dabiskā kaučuka līmvielu. tesa[®] duct 4662 ir pašlīmējoša līmlente ar tipiskām īpašībām plašam pielietojuma veidu klāstam.

- * izcila lipšana pat pie nelīdzenām un putekļainām virsmām (piemēram, ķieģeļiem, koka) * ūdeni atgrūdoša * pielāgojas formai

Lespējas

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa[®] duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Lietojumi

- Cauruļvadu un kanālu aizdare
- Būvniecības un aizsardzības plēvju savienošana
- Pārklājuma plēvju aizdare
- Lietošana uz ķieģeļiem un koka
- Stiprināšana, aizdare, iepakošana un ne tikai!

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
| • Starpslāņa materiāls | ar polietilēnu laminēts audums | • Kopējais biezums | 230 μm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | • Līmlentes biezums | _NULL μm |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 18 % | • Taisnas noplēstās malas | labi |
| • Stiepes izturība | 30 N/cm | • Temperature resistance | 95 °C |
| • Hand tearability | labi | (removability from aluminum after 30 min exposure) | |
| • Nodilumizturība | vidēji | • Temperatūras noturība (30 min) | 95 °C |
| • Siets | 27 threads/inch ² | • Water resistance | vidēji |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04662>



tesa[®] 4662

Produkta Informācija

Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 4.4 N/cm

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04662>